

# LADY Minerals Sealer

## Produktbeskrivelse

### Type

LADY Minerals Sealer er en transparent behandling som bevarer et naturlig matt utseende, gir slitestyrke og vannbestandighet.

### Bruksområde

Til innendørs bruk i tørre rom. Som toppstrøk i slitasjeutsatte områder og ved risiko for vannsøl.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L
<b>Glansgrad</b>	03
<b>Generisk type</b>	Akrylemulsjon
<b>Tørrestoff</b>	30 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1050
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet inneholder maks 2 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

### Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Ultimate rull for jevne underlag.  
Ved bruk av tape anbefales Tesa Sensitive for sarte overflater eller tilsvarende.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 12 m<sup>2</sup>/l - 14 m<sup>2</sup>/l

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 71 µm - 83 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 21 µm - 25 µm

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

## Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Tidligere behandling skal være gjennomherdet. LADY Minerals kalkmaling har herdetid 24 timer.

### Toppstrøk

1 x LADY Minerals Sealer påføres jevnt og fyldig med rull over LADY Minerals kalkmaling. Rull hele lengder med overlapp. Anbefalt rull: Jordan Ultimate rull for jevne underlag. LADY Minerals Sealer kan gi en dypere fargevirkning. Gjør prøveoppstrøk. Ved å benytte flere strøk med LADY Minerals Sealer må glansøkning påregnes. Over LADY Minerals kalkmaling anbefales kun ett strøk.

### Anmerkning

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Vedlikehold

Det anbefales bruk av mikrofiberkluter med rent vann.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

---

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

---

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

50445515

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.