

## BENAR UVR

### Produktbeskrivelse

#### Type

Værbestandig alkydolje for edle tresorter til utendørs bruk. Inneholder UV-filter og filmkonserverende midler mot svertesopp.



#### Egenskaper og fordeler

Gir en elastisk og vannfast beskyttelse. Produktet gir derfor en førsteklasses beskyttelse av edle tresorter. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Har svak gyllenbrun egenfarge som forsterker løden i tropiske tresorter.

#### Bruksområde

Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Benyttes til beskyttelse av edle tresorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.



JOTUN3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L og 3 L
<b>Farger</b>	Gyllenbrun.
<b>Glansgrad</b>	Blank
<b>Generisk type</b>	Alkydolje til utendørs bruk.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	62 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.94
<b>Flammepunkt</b>	60 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet.

Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk **BENAR UVR** med **BENAR Blank**. Ønskes maksimal glans, benyttes **BENAR Blank** som siste strøk. Ønskes en matt overflate, benyttes **BENAR Matt** som siste strøk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

### Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

#### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m<sup>2</sup>/liter)

Anbefalt: 14 - 16

### Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

### Tynner

JOTUN White Spirit.

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugesevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

##### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	24 t	12 t	6 t
Overmalbar	24 t		
Bruktørr	96 t	48 t	24 t

## Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Eik og edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Blanke flater rengjøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> og mattslipes. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Gammel, løs olje eller lakk fjernes ved nedsliping. Grått/nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk.
Forbehandling:	På ubehandlede flater bruk <b>BENAR Blank</b> eller <b>BENAR UVR</b> tynnet 20 % med <b>JOTUN White Spirit</b> . Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.

Ferdigbehandling – Nytt/Renskrapet tre:	Påfør minimum 3 strøk ufortynnet. Slip lett mellom strøkene.  Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med <b>BENAR Blank</b> . Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med <b>BENAR Matt</b> . Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk <b>BENAR UVR</b> med <b>BENAR Blank</b> .
Ferdigbehandling – Første gangs behandling av redwood og sappelli:	1 x <b>JOTUN Impregnering tre</b> , deretter påføres 4 x med <b>BENAR UVR</b> eller <b>BENAR Blank</b> .
Ferdigbehandling – Behandling av hagemøbler i hardwood hvor et oljet utseende er ønskelig:	Første strøk tynnes inntil 20 % med <b>JOTUN White Spirit</b> . Påfør 1-2 x <b>JOTUN Treolje</b> vått-i-vått, 1-2 bord av gangen. Eventuell overskytende olje tørkes bort.

## Tilleggsopplysninger

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45970517, 30610752

### NOBB modul nummer

31208549

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.