

# Bảng Dữ liệu Sản phẩm

## Corro-Coat PE Series 7

<b>Mô tả sản phẩm</b>	Corro-Coat PE Series 7 là loại sơn bột đa năng chế tạo từ nhựa polyester TGIC rất bền, sử dụng ngoại thất, đã được phát triển để tạo bề mặt bất mất, kết hợp các đặc tính bảo vệ và độ bền cao đối với thời tiết cũng như bề mặt hoàn thiện chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng.								
<b>Phạm vi ứng dụng</b>	<p>Corro-Coat PE Series 7 làm được nhiều loại bề mặt hoàn thiện khác nhau, thích hợp với các ứng dụng nội thất và ngoại thất. Sản phẩm được thiết kế để đạt độ bền đối với thời tiết khi ở ngoài trời và bảo vệ bề mặt nội thất, có thể dùng để phun lên bề mặt kiến trúc nhôm cũng như sắt, thép và kim loại màu. Phạm vi ứng dụng tiêu biểu là các sản phẩm nhôm kiến trúc ép đùn để dùng làm các chi tiết và phụ kiện xây dựng, đồ dùng trong vườn, máy nông nghiệp, phụ tùng và phụ kiện xe hơi, xe đạp, máy điều hoà không khí, các thiết bị chiếu sáng và đồ đạc cố định.</p> <p>Khi dùng in lụa hay để niêm kín, nên thực hiện những thử nghiệm riêng rẽ để bảo đảm rằng sơn này thích hợp và đáp ứng được các tiêu chuẩn tính năng.</p>								
<b>Xử lý bề mặt</b>	<p>Chất lượng tổng thể của hệ sơn phụ thuộc chủ yếu vào loại và phẩm chất xử lý bề mặt. Sau đây là những cách xử lý đề nghị áp dụng cho những loại chất nền thông dụng nhất:</p> <table><tr><td>Nhôm</td><td>Chromate hóa</td></tr><tr><td>Thép</td><td>Phosphate kẽm</td></tr><tr><td>Thép tráng kẽm</td><td>Phosphate kẽm hoặc Chromate hóa</td></tr><tr><td>Rửa sạch lần cuối (đã khử ion)</td><td>Cần thử nghiệm lượng nước sau cùng chảy ra từ sản phẩm, ở 20°C. Kết quả đo được phải dưới 30µS/cm.</td></tr></table>	Nhôm	Chromate hóa	Thép	Phosphate kẽm	Thép tráng kẽm	Phosphate kẽm hoặc Chromate hóa	Rửa sạch lần cuối (đã khử ion)	Cần thử nghiệm lượng nước sau cùng chảy ra từ sản phẩm, ở 20°C. Kết quả đo được phải dưới 30µS/cm.
Nhôm	Chromate hóa								
Thép	Phosphate kẽm								
Thép tráng kẽm	Phosphate kẽm hoặc Chromate hóa								
Rửa sạch lần cuối (đã khử ion)	Cần thử nghiệm lượng nước sau cùng chảy ra từ sản phẩm, ở 20°C. Kết quả đo được phải dưới 30µS/cm.								
<b>Thời gian sấy</b>	<table><tr><td>Sấy khô nhanh</td><td>Sấy khô thông thường</td></tr><tr><td>10 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C</td><td>20 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C</td></tr><tr><td>5 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C</td><td>10 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C</td></tr></table>	Sấy khô nhanh	Sấy khô thông thường	10 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C	20 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C	5 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C	10 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C		
Sấy khô nhanh	Sấy khô thông thường								
10 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C	20 phút, nhiệt độ sản phẩm 180°C								
5 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C	10 phút, nhiệt độ sản phẩm 200°C								
<b>Lựa chọn màu sắc</b>	Corro-Coat PE Series 7 có sẵn nhiều loại màu sắc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, gồm cả RAL và NCS.								
<b>Hoàn thiện</b>	Corro-Coat PE Series 7 tạo các bề mặt hoàn thiện trơn láng và sần. Lớp hoàn thiện trơn có độ bóng từ 20 đến 95% (góc 60° đo theo tiêu chuẩn EN ISO 2813).								
<b>Phun sơn</b>	Corro-Coat PE Series 7 phù hợp cho việc sử dụng với các thiết bị phun sơn bằng phương pháp Corona (nạp điện thế cao) và Tribo (tích điện bằng ma sát).								
<b>Điều kiện lưu kho</b>	Giữ ở nơi khô ráo và mát mẻ. Tối đa nhiệt độ 25°C. Độ ẩm tương đối 60%. (Xin xem Phần 7 "Recommended Process and Process Control Requirements for Architectural Aluminum Alloys Coating". Phần 2, "Quality and Warranty").								
<b>Bảo quản</b>	Xin tham khảo "Powder Coated Façades' Maintenance" trong Phần 3, "Quality and Warranty".								

## Thông tin kỹ thuật

Các thông tin kỹ thuật dưới đây là tiêu biểu cho Corro-Coat PE Series 7 phun trên các tấm thép dày 0.8mm cán nguội đã phủ phosphate kẽm (độ dày màng phim 65 $\mu$ ). Các trị số tiêu biểu trong khi thử nghiệm, không nhất thiết là đã được sửa đổi trong thời gian gần đây.

Mô tả	Tiêu chuẩn	Series 7
Độ bám dính	EN ISO 2409 (2mm)	Lực cắt chéo tiêu chuẩn Gt0 (bám dính 100%).
Độ bền va đập	ASTM D 2794 (5/8" ball)	Hầu hết các cấp vượt 60 inch-pounds, màng phim không bị nứt.
Thử vuốt	EN ISO 1520	Hầu hết các cấp vượt 5mm, màng phim không bị nứt.
Độ uốn	EN ISO 1519	Hầu hết các cấp vượt 12mm, màng phim không bị nứt.
Độ cứng màng phim	EN ISO 2815	Độ bền khi bị lõm theo Buchholz: > 70.
Độ bền khi phun nước muối	ASTM B 117	Tuyệt vời. Đo theo mức phồng rộp và sự mất độ bám dính.
Độ bền trong không khí ẩm	DIN 50017	Tuyệt vời. Đo theo mức phồng rộp và sự mất độ bám dính.
Độ bền đối với tia tử ngoại	ASTM G 154 (UVB-313)	Tuyệt vời. Đo theo mức bền màu và duy trì độ bóng.