

JOTUN Industri Opaque Primer

Produktbeskrivning

Typ

Alkydoljebaserad, vattenburen grundning.

Egenskaper och fördelar

Vattenavvisande specialgrundning som innehåller effektiva filmkonserverade medel mot mögel och alger. Skyddar mot nedbrytning pga UV-ljus och fukt, och säkrar god vidhäftning för vidare behandling.

Användningsområde

Utvecklad för industriell applicering på panel.

Behandling efter montering

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Rekommenderad behandling efter montering
JOTUN Industri Opaque Primer , applicerad i fabriken:	Kapytor, skador och ändträ påförs 3-4 strykningar VISIR Oljegrundning vått-i-vått innan vidare behandling. Panelen skall vara ren innan vidare behandling. Överbehandlas snarast möjligt och senast inom 12 månader. För bästa skydd skall träpanelen slutbehandlas omedelbart. Rekommenderade produkter för slutstrykning med täckande produkt är DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl .
Vidare underhåll rekommenderas utförd med:	DEMIDEKK Infinity, DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL eller JOTAPROFF Fasadakryl .

Kommentarer

Kvistsläpp: Underlagets skick påverkar hur väl behandlingen kommer att vidhäfta. Kvistar och hårda blanka ytor med högt innehåll av hartser, fenoler och terpenier verkar negativt på färgens vidhäftning. Detta kan medföra avflagnig. Avflagnig behandlas genom att lös färg avlägsnas genom stålborstning/skrapning innan övermålnig.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion rekommenderas för årlig underhållstvätt.

Underhållsintervall

Husägare bör se över panelen varje år. Det är husägarens ansvar att åtgärda eventuella skador. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Lösa träfibrer avlägsnas. Bort träverk, skador och ändträ påförs 3-4 strykningar **VISIR Oljegrunning** vått-i-vått omedelbart.
Påför **DEMIDEKK Infinity**, **DEMIDEKK Ultimate**, **OPTIMAL** eller **JOTAPROFF Fasadakryl** som slutstrykning.
Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter.

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift