

JOTUN Industri grunning Visir

Produktbeskrivning

Typ

Vattenavvisande alkydoljegrundning som innehåller effektiva ämnen som skyddar mot rötsvamp och filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel på träytan.

Egenskaper och fördelar

Skyddar mot nedbrytning pga UV-ljus och fukt, och säkrar god vidhäftning för vidare behandling. Har god inträngning vilket säkrar god vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Utvecklad för industriell applicering på panel. Om panelen skall vidarebehandlas med lasyr skall **JOTUN Industri grunning Visir** brytas till önskad lasyrkulör hos panelproducenten.

Behandling efter montering

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Rekommenderad behandling efter montering
JOTUN Industri grunning Visir , applicerad i fabrik:	Kapytor, skador och ändträ påförs 3-4 strykningar VISIR Oljegrunning vått-i-vått innan vidare behandling. Panelen skall vara ren innan vidare behandling. Överbehandlas snarast möjligt och senast inom 2 månader. För bästa skydd skall träpanelen slutbehandlas omedelbart. Rekommenderade produkter för slutstrykning med täckande produkt är DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl . Önskas en transparent slutstrykning rekommenderas REBITT Oljebeis.
Vidare underhåll rekommenderas utförd med:	DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl . Önskas en transparent slutstrykning rekommenderas REBITT Oljebeis.

Kommentarer

Kvistsläpp: Underlagets skick påverkar hur väl behandlingen kommer att vidhäfta. Kvistar och hårda blanka ytor med högt innehåll av hartser, fenoler och terpener verkar negativt på färgens vidhäftning. Detta kan medföra avflagnig. Avflagnig behandlas genom att lös färg avlägsnas genom stålborstning/skrapning innan övermålnig.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion rekommenderas för årlig underhållstvätt.

Underhållsintervall

Husägare bör se över panelen varje år. Det är husägarens ansvar att åtgärda eventuella skador. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Skador och ändträ grundas omgående med **VISIR Oljegrunding**, påför 3-4 strykningar vått-i-vått. Lösa träfibrer avlägsnas och bart trä skall grundas med **VISIR Oljegrunding**. Som slutstrykning, applicera **DEMIDÉKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura** eller **JOTAPROFF Fasadakryl**. Önskas en transparent slutstrykning rekommenderas REBITT Oljebeis. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter.

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Certifikat

Dokumenterad effekt enligt EN 113 + EN 73 samt EN 113 + EN 84 (beskrivning enligt EN 599-1). Utlakningsprofil dokumenterad enligt NT Build 509.

Godkännanden

Produkten är godkänd som träskyddsmedel enligt föreskriften om godkänning av biocider och biocidprodukter (biociddirektivet) (europeiskt biociddirektiv 98/8/EF).

N-1500: Godkänd enl. BPD, Godkänningsnr 5201, KemI.

Gul: Godkänd enl. BPD, Godkänningsnr 5202, KemI.

C: Godkänd enl. BPD, Godkänningsnr 5200, KemI.

Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift