

JOTUN Industri Lasyr Trebitt

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Industri Lasyr Trebitt är en vattenburen, transparent lasyr avsedd för industriell applicering på träpanel.

Egenskaper och fördelar

Den är baserad på akryl och är förstärkt med komponenter som skyddar mot skadlig UV-strålning. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel.

Användningsområde

Utvecklad för industriell applicering. Lasyren används i system med **JOTUN Industri grunning Visir**. **JOTUN Industri Lasyr Trebitt** kan också appliceras med 2 skikt utan **JOTUN Industri grunning Visir** som förbehandling.

Behandling efter montering

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Omgående:	Lösa träfibrer avlägsnas. Kapytor, ändträ, skruv-/spikhål och skador grundas med VISIR Oljegrunding klar 3-4 strykningar vått-i-vått. Det rekommenderas att panelen behandlas vidare så snart som möjligt, men senast inom 5 år.
Inom 5 år från montering:	Det rekommenderas att panelen behandlas vidare med 1 skikt TREBITT Oljelasyr , eventuellt DEMIDEKK Strukturlasyr så snart som möjligt, men senast inom 5 år. Observera att färgen kan bli mörkare eftersom 2 pigmenterade områden redan är applicerade.
Vidare underhåll rekommenderas utförd med:	TREBITT Oljelasyr / DEMIDEKK Strukturlasyr .

Kommentarer

Kvistsläpp: Underlagets skick påverkar hur väl behandlingen kommer att vidhäfta. Kvistar och hårda blanka ytor med högt innehåll av hartser, fenoler och terpenier verkar negativt på färgens vidhäftning. Detta kan medföra avflagnig. Avflagnig behandlas genom att lös färg avlägsnas genom stålborstning/skrapning innan övermålnig.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion rekommenderas för årlig underhållstvätt.

Underhållsintervall

Husägare bör se över panelen varje år. Det är husägarens ansvar att åtgärda eventuella skador. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Underhållsintervall beror av lokala förhållanden och underhåll utförs vid behov.

Lagning av skada

Lösa träfibrer avlägsnas.

Bart träverk, skador och ändträ påförs 3-4 strykningar **VISIR Oljegrunning** vått-i-vått omedelbart.

Påför **TREBITT Oljebeis** / **DEMIDEKK Strukturlasyr** som slutstrykning.

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)
- Klass C enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 6 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift