

## DEMIDEKK Infinity

### Produktbeskrivning

#### Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk med unik INFINITY-teknologi. Produkten är vattenburen.

#### Egenskaper och fördelar

Den avancerade INFINITY-teknologin gör att färgen har superb kulör- och glanshållbarhet och långa underhållsintervaller. Innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att reducera risken för beväxning av svartmögel på träytan. Färgen är smutsavvisande och håller sig ren och fin länge.

Kombinationen av högkvalitativa bindemedel och väderbeständiga pigment skyddar träet mot solljusets nedbrytning ger produkten en mycket god hållbarhet. Produkten har mycket bra appliceringsegenskaper och en fyllig konsistens. Torkar snabbt och blir på mycket kort tid vattenbeständig.

#### Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunding**.

Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat.

Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

#### Rekommenderat tvättmedel

Rekommenderat tvättmedel är **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion**. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9.

#### Tvättning av behandlade ytor

**JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för årlig underhållstvätt. Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** och bearbetas med tvättborste. Ytor som är mycket smutsiga på grund av föroreningar och beväxning av svartmögel tvättas med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**.

## Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Detta märks i form utav glansfall och kulörförändring.

## Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid ommålning används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. B/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

## Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

**Behandlade ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**