

## JOTUN Premium mur filler

### Type

Et strukturutjevneende og rissoverbyggende understrøk og mellomstrøk for utendørs bruk.

### Egenskaper og fordeler

Forlenger vedlikeholdsintervallet. Fyller små revner og ujevnheter. Diffusjonsåpen med hensyn til vanndamp og CO<sub>2</sub>.

Pustende. Vannavvisende. Motvirker flassing.

### Bruksområde

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Brukes i JOTUN Premium mur system. Anbefales brukt på alle pussede flater. Spesielt godt egnet på gamle pussfasader med riss, avflassing eller andre ujevnheter. Skal overmales med JOTUN Premium mur maling.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
<b>Brekking</b>	Skal brekkes over Jotun Multicolor. Kan brekkes med 1/2 mengde brekkfarge.
<b>Farger</b>	Hvit, kan brekkes over JOTUN Multicolor med 1/2 mengde brekkfarge. Fargene vil avvike og er kun ment som toning for å gi bedre dekk for toppstrøket.
<b>Glansgrad</b>	Matt
<b>Generisk type</b>	Understrøk, lett strukturert. Inneholder silikonemulsjon.
<b>Tørrstoff</b>	50 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,7
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l. Dette produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Produktet er ferdig til bruk.

### Påføringsmetoder

Pensel og rull. Produktet bør påføres med pensel, men kan legges på med rull for deretter å arbeides inn i underlaget med pensel. Bør påføres i små felter av gangen. For best mulig strukturutjevning og rissoverbygging bør produktet krysspensles (villstrykes).

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C.

### Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 3 m<sup>2</sup>/l - 4 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

#### Våt (beregnet)

Anbefalt 250 µm - 333 µm

#### Tørr (beregnet)

Anbefalt 125 µm - 167 µm

### Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse.

#### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C
Støvtørr	6-8 t	3-4 t
Overmalingsintervall, minimum	24 t	12 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pussarbeid utføres iht. NS 3420. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

### Grunning

Ubehandlet mur/puss må grunnes med JOTUN Premium mur grunning.

### Understrøk

JOTUN Premium mur filler. Påføres med pensel – krysspensles/villstrykes. Skal overmales med JOTUN Premium mur maling.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45967717, 45967721

### QR-kode

Slik gjør du (1) / Teknisk (2)

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.