

## LADY Pure Color

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

#### Egenskaber og fordele

**LADY Pure Colors** lune, helt matte finish giver en enestående smuk farveoplevelse, hvor farven rigtig kommer til sin ret. Farverne fremstår rolige og ensartede, og stærke farver vil opleves som blødere i udtrykket. Malingen er i bedste kvalitet og er mere slidstærk end traditionelle matte malinger.

#### Underlag

Gips-/Bygningsplader, glasfilt/-væv, puds, beton og sandspartel. Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Alle andre farverecepter skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta.
<b>Glansgrad</b>	01 super mat
<b>Generisk type</b>	Akrylbaseret dispersionsmaling
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	39 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,4
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.53 mm (0.019–21")
<b>Sprøjtgevinkel</b>	50–80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

#### Spredsevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	39 - 49

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Metalgrunder**.

### Grunding

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

### Topstrøg

2 x **LADY Pure Color**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).

Rengøring: Microfiberklude med rent vand eller let sæbeblanding anbefales. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 9. Lyse mærker på mørke flader fjernes med en microklud og rent vand.

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugers rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.