

## DEMIDEKK Ultimate fönster

### Ürün tanımı

#### Tür

Dış cephe, opak (örtücü) ahşap koruma ürünüdür. Su bazlıdır. AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.

#### Özellikler ve faydalar

Çok iyi renk dayanımı ve uzun bakım tutum aralığına sahiptir. Yüzeyde mantar gelişimine karşı aktif film koruyucu ajanlar içerir.

Kolay uygulanır. Çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.

#### Tavsiye edilen kullanım

Özellikle pencere, kapı, panjur, bahçe mobilyası, garaj kapısı, çit vs. gibi doğrama ahşaplar için uygundur. Yeni, opak boyalı yada yarı şeffaf ahşap koyucu yüzeylere ayrıca empenyelenmiş ahşaplara uygulanır. Yüzey hazırlığı sırasında VISIR Oljegrüning klar / pigmentert i astar olarak boya sisteminin tamamlayıcı özelliği olarak kullanınız. Binalarda kullanılan plastik ve metal oluklar için uygundur.

### Ürün bilgileri

|   |  |
|---|--|
| <b>Ambalaj boyutu</b>                         | 0,75 L (BAZ 0,68 L) ve 3 L (BAZ 2.7 L)   |
| <b>Renklendirme</b>                           | Jotun Multicolor pigmentleri ile %10' kadar.   |
| <b>Renkler</b>                                | Beyaz,A,B ve C ve oksit kırmızı Bazlar JOTUN MULTICOLOR sistemi kullanılarak renklendirilmelidir.  |
| <b>Parlaklık Derecesi</b>                     | 40-50 yarı parlak  |
| <b>Genel tip</b>                              | AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.   |
| <b>Katı madde oranı</b>                       | 37 ± 2 Hacim%  |
| <b>Özgül ağırlık</b>                          | 1,26 (beyaz baz)   |
| <b>Kullanıma hazır karışım için UOB (VOC)</b> | AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/d): 130 g/L 'dir . Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 80 g/L'dir. |

### Uygulama bilgisi

#### Uyarılar

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.

Karıştırma işlemi iyi bir şekilde yapılmalıdır. Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın. Köşeler ve planyalanmış yüzeye yeteri kadar boya uygulamak,uzun süreli dayanım sağlar. En az 3 kat (100 µm kuru film kalınlığı).

Önceden katran veya mineral yağlar ile yapılan işlemler son katta renk değişimlerine neden olabilir. Bunun için test uygulaması gerçekleştiriniz. Tam kurumamış boya güneş ışığına maruz kalırsa kabarcık oluşturabilir. Nem nedeniyle oluşabilecek problemlere dikkat edin. Tam kurumamış boya filmi üzerine çığ düşmesi izlere neden olabilir. Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

#### Uygulama metodları

Fırça,rulo veya sprey.

#### Airless sprey uygulaması için temel değerler

**Meme tipi** 0.46 mm (0.018")

**Sprey açt dereceleri** 65°- 80°  
**Memedeki basınç** 15-18 MPa (150-180 kg/cm<sup>2</sup>)

Ürün sprej uygulaması için inceltilebilir. İnceltici:su

### Uygulama sırasında ortam şartları

Uygulama sırasında hava ve yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üstünde olmalıdır. Boya filmi kuruyana kadar çiğlenme ve yağmur riski varsa boya uygulamayın.

### Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

|              |           |        |
|--------------|-----------|--------|
| <b>Kuru</b>  | En düşük  | 40 µm  |
| <b>Islak</b> | En düşük  | 90 µm  |
| <b>Islak</b> | En yüksek | 110 µm |

### Her kat için yayılma oranı

|                                       |           |                      |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Önerilen, planyalanmamış ahşap</b> | En düşük  | 9 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Önerilen, planyalanmamış ahşap</b> | En yüksek | 6 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Önerilen, planyalanmış ahşap</b>   | En düşük  | 12 m <sup>2</sup> /l |
| <b>Önerilen, planyalanmış ahşap</b>   | En yüksek | 9 m <sup>2</sup> /l  |

### Seyreltme

Seyreltmeyiniz. Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

### Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su ve JOTUN Penselrens ya da uygun deterjan.

### Kuruma süreleri

Kuruma zamanı sıcaklık değişimine, havadaki neme, rüzgara ve film kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

#### Bağıl nem (BN) 50 %

|                                      |         |        |        |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Hava sıcaklığı</b>                | 5 °C    | 15 °C  | 23 °C  |
| <b>Yüzey kuruması</b>                | 6 saat  | 4 saat | 2 saat |
| <b>Üzerine kat uygulama, minimum</b> | 12 saat | 6 saat | 4 saat |

## Kullanım talimatları

### Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı: Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın. Ham, korumasız, 4 haftadan fazla süredir bekletilen ahşapların temizliği için JOTUN Husvask kullanılmalı ve sert kıllı fırça ile fırçalanmalıdır. Vakum ve daldırma yapılmış yüzeyler methyated spirit ile yağdan arındırılmalıdır. Önceden işlem görmüş ahşap JOTUN Kraftvask kullanılarak temizlenmelidir. Parlak ve sert zeminleri zımparalayınız ya da JOTUN Kraftvask kullanınız. JOTUN Kraftvask, pencere camı ve alüminyum detaylarda lekeler ve korozyona neden olabilecek güçlü bir deterjandır. Sert kıllı fırça ya da kazıma ile gevşek boya/renkli ahşap koruyucu ve ahşap liflerini uzaklaştırın.

### Ön hazırlık

JOTUN Sopp-og algedreper i kullanıcı talimatlarına göre uygulayın. Ham ahşaplara tek kat JOTUN Impregnering tre uygulayınız. Ham demir ve çivi başları Quick Bengalac Metallgrunning ile astarlanmalıdır.

### Astar

Yeni ahşap yüzeyler ya da emprenyeli ahşaplar hatta macunlanmış ahşap yüzeyler VISIR Oljegrunning klar / VISIR Oljegrunning pigmentert ile tek kat astarlanmalıdır. Ürünün yüzeye nüfuz etmesi ve yüzeyde film oluşturmaması beklenir. Ahşabın uç noktalarına yaş üstü yaş olarak 3-4 kat uygulayınız.

### Son kat

Yeni planyalanmış doğrama: 3 x DEMIDEKK Ultimate fönster. Önceden işlem görmüş: 2 x DEMIDEKK Ultimate fönster.

### Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

### Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar, su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır. Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



## Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

### İç ortam / yayılım

Ürün dış cepheler için tavsiye edilir.

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.