

# DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat

## DEMIDEKK Ultimate helmatt

### Produktbeskrivelse

#### Type

DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet er af høj kvalitet, vandfortyndbar og baseret på AMA teknologi (alkydliemodificeret akryl).

#### Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet samt et højt pigmentindhold, der beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning, giver en meget god farvestabilitet og vejrbestandighed, og DEMIDEKK Ultimate helmatt har derfor lange vedligeholdelsesintervaller. Produktet giver træværket et helt mat, elegant udseende. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen.

Produktet er nemt at påføre og har en fyldig konsistens.

#### Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på nyt grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l (base 0,68 l), 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C. Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Toning</b>	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. BASER SKAL TONES.
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Glansgrad</b>	Helt mat. 3
<b>Generisk type</b>	Baseret på AMA (alkydliemodificeret akryl) teknologi.
<b>Tørstof</b>	41 ± 2 volumen% (Hvid)/(C base)
<b>Litervægt</b>	1,33 - 1,15 (Hvid)/(C base)
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under brug. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Dug kan give matte skjolder. Linolie kan i forbindelse med senere overmaling forårsage blæredannelse. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

#### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

#### Vejledende data for air spray

### DEMIDEKK Ultimate helmatt

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°- 80°
<b>Dysetryk</b>	15-18 Mpa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Tør</b>	Minimum	40 µm
<b>Tør</b>	Maksimum	50 µm
<b>Våd</b>	Minimum	95 µm
<b>Våd</b>	Maksimum	125 µm

### Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet, uhøvlet træværk</b>	5 - 9	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalet, høvlet træværk</b>	10 - 14	m <sup>2</sup> /l

Produktet kan fortyndes ved sprøjtepåføring. Fortyndes med vand.

### Fortynding

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Lufttemperatur</b>	5°C	15°C	23°C
<b>Støvtør</b>	1,5 time(r)	1 time(r)	30 minutter
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nyt træværk, der har stået uden behandling i 4-6 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Læs brugervejledning. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning.

Underlag, der har været malet med kalkmaling, skal behandles på samme måde som andre tidligere malebehandlede underlag. Husk at forbehandlingen skal udføres ekstra omhyggeligt. Kalkmalinger er løst bundne malinger med en lille mængde bindemiddel. Dette bevirker, at den hurtigt vil kridte, dvs. underlaget bliver støvet og vil smite af, når man rører det. For at få et godt underlag skal så meget som muligt af den gamle kalkmaling vaskes af og børstes/afskræbes. Hvis underlaget har misfarvninger og belægninger, bør man påføre JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen, når underlaget forinden er børstet/skrabet. Bare områder efter afrensning med stålkardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunding. Der er stor risiko for at tilbageværende pigmentrester efter omhyggelig rengøring kan trænge igennem malingsfilmen. Derfor anbefales det i første omgang at vælge en farve, der ligger tæt på udgangsfarven. Hvis man ønsker at foretage et markant farveskift (lysere), bør man forsegle underlaget med 1 strøg DEMIDEKK Maling. Underlaget kan så slutbehandles med DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat i ønsket farve.

DEMIDEKK Ultimate helmatt

### Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

### Grunding

Bart, friskt træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding Pigmentert. VISIR Oliegrunder Klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

### Topstrøg

Nyt, høvlet træværk: 3 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat.

### Bemærk

Produktet bør omrystes inden udlevering fra butik, gælder også standardhvid.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.