

## DEMIDEKK Ultimate helmatt

### Produktbeskrivning

#### Typ

**DEMIDEKK Ultimate helmatt** är ett högkvalitativt täckande träskydd för utomhusbruk, vattenburen och baserad på AMA-teknologi (alkydoljemodifierad akryl).

#### Egenskaper och fördelar

Den avancerade bindemedelsteknologin gör att färgen har mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Produkten ger ytan ett helmatt elegant utseende. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar färgytan mot svartmögel.

Produkten är enkel att applicera och har en fyllig konsistens. Torkar snabbt.

#### Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning**. Rekommenderas på nytt grundad, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä utomhus.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall inte användas obrutna. Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Glans</b>	Helmatt 3
<b>Generisk typ</b>	Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).
<b>Volymtorrhalt</b>	40 ± 2 volym% (A-bas / C-bas)
<b>Litervikt</b>	1.28 - 1.15 (A-bas / C-bas)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång.

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning.

Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning.

Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Dagg kan leda till daggmattning. I samband med övermålning kan linolja orsaka blåsbildning. Gammal linolja/linolfjärg kan orsaka linoljebåsor. Var uppmärksam på fuktproblem.

För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°
<b>Färgtryck</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

## Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	5 - 9	111 - 200	44 - 80
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 14	71 - 100	29 - 40

## Förtunning

Skall inte spädas. Tillsätt inga främmande oljor.

## Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

## Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	1,5 t	1 t	30 minuter
Övermålningsbar efter	6 t	3 t	2 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4-6 veckor rengöres med <b>JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion</b> och stålborstas. Bart, friskt trä påföres 1 x <b>VISIR Oljegrunning pigmentert. VISIR Oljegrunning klar</b> används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar <b>DEMIDEKK Ultimate helmatt</b> . Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar <b>DEMIDEKK Ultimate helmatt</b> .
Tidigare behandlat trä:	Tidigare behandlat trä rengörs med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Följ bruksanvisningar. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med <b>VISIR Oljegrunning. VISIR Oljegrunning klar</b> används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: 2 strykningar <b>DEMIDEKK Ultimate helmatt</b> .

Ytor som varit målade med slamfärg:

Ytor som varit målade med slamfärg skall behandlas på samma sätt som andra tidigare målade ytor. Dock måste förarbetet utföras med extra noggrannhet. Slamfärger är löst bundna färger med liten andel bindemedel. Detta leder till att ytan börjar krita, dvs. färgen är dåligt bunden och smetar när man tar på ytan.

För att få ett bra underlag skall så mycket som möjligt av den gamla slamfärgen och nedbrutet grånat trä avlägsnas genom tvättning, skrapning och stålborstning.

Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med **VISIR Oljegrunding**.

Det är stor risk att pigmentrester kan vandra igenom den nya färgfilmen. Välj därför en kulör som liknar ursprungskulören så mycket som möjligt. Om man önskar ändra kulör drastiskt (byta till en ljusare kulör) bör man försegla ytan med 1 strykning **DEMIDEKK Oljetäckfärg**.

Påför sedan **DEMIDEKK Ultimate helmatt** i önskad kulör.

## Ytterligare information

Produkten skall skakas innan utleverans.

## Underhåll

Årlig tvätt av huset med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** rekommenderas.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### **Inomhusmiljö/Emissioner:**

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

### **Kontaktinformation**

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.