

## NonStop EC

### Produktbeskrivning

#### Typ

Detta är en självpolerande bottenfärg. Är baserad på en unik bindemedelsteknologi.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten ger mycket bra beväxningsskydd. Dess egenskaper säkrar att den aktiva ytan kontinuerligt förnyas och ger ett rent skrov hela säsongen.

#### Användningsområde

Används mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och fartyg över 200 kg med huvudsaklig förtöjningsplats på Svenska Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).  
Produkten rekommenderas inte för aluminium skrov eller för användning i sötvatten.

### Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
NonStop EC	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

### Produktdata

<b>Kulör</b>	svart, blå, mörkblå, grå, röd, vit		
<b>Torrhalt</b>	47 ± 2 volym%		
<b>Flampunkt</b>	28 °C		
<b>VOC (Volym/Volym):</b>	480 g/l	US EPA method 24	
<b>VOC-Riktvärde för utsläpp av lösningsmedel</b>	317 g/kg	SED (1999/13/EC)	

### Appliceringstekniska data

#### Möjliga appliceringsmetoder

Rulle: Rekommenderad. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.

Pensel: Kan användas. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.

## Förbrukning per strykning

Teoretisk 11 m<sup>2</sup>/l - 5 m<sup>2</sup>/l

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

**Våt** 85 µm - 215 µm

**Torr** 40 µm - 100 µm

## Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

## Förtunning

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

## Torktider

Torktiden ökar med ökande filmtjocklek. Ytan skall vara torr och fri från föroreningar innan applicering av efterföljande skikt. Sjösättning ska ske inom 9 månader efter applicering. Båten skall täcka noga eller förvaras inomhus om den inte sjösätts kort efter applicering. Angiven information måste enbart beaktas som riktlinjer. Den verkliga torktiden och tid innan övermålning kan vara kortare eller längre, beroende på lufttemperaturen, filmtjocklek, ventilation, luftfuktighet, tidigare färgsystem, krav av för tidig hantering och hållfasthet.

### Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Torr för beröring	8 h	5 h	3 h	2 h
Hanterbar	24 h	16 h	12 h	4 h
Övermålningsintervall, minimum	16 h	12 h	8 h	4 h
Torr/genomhärdad för sjösättning	30 h	24 h	12 h	8 h

## Bruksanvisning

### Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

### Förbehandling

Högtryckstvätt. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar. Om den gamla självpolerande bottenfärgen är intakt och i gott skick kan produkten appliceras direkt på den gamla bottenfärgen. (Några produkter kan vara svårt att övermåla direkt och bör ha en mellanstrykning med Vinyl Primer. Kontrollera med Jotun beträffande kompatibilitet). Om det nuvarande färgsystemet är skadat eller förstört, avlägsna lager för lager tills du kommer ned till intakt underlag genom skrapning och slipning innan denna produkt appliceras. Om det är okänt vilken typ av bottenfärg underlaget tidigare är målat med behöver underlaget skrapas och våtslipas tills man kommer ned till ett intakt underlag. Sedan måste man grunda med rekommenderad grundning.

### Grundning

Obehandlade ytor skall behandlas med rekommenderat grundningssystem: AntiPest eller Vinyl Primer. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

### Sista strykningen

Applicera två strykningar ovanpå en grundning eller biocidfri bottenfärg. Applicera en strykning för årligt underhåll.

### Anmärkning

Viss kulöravvikelse mellan olika produktionsnummer kan förekomma. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer som skall användas på en och samma yta blandas samman innan användning.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

NonStop EC 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

### Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.