

# JOTUN Grundning för tapet

## JOTUN Grunning for tapet

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vit interiörgrundning som är baserad på akrylmodifierad PVA (kopolymer).



#### Egenskaper och fördelar

Produkten förhindrar blåsor och skarvresning. Olika tapeters struktur och sugförmåga påverkar applicering och åtgång. Enstaka tapetsorter är inte lämpliga att övermålas då trådarna löses upp och ger ett lurvigt utseende.

#### Användningsområde

Används som grundning för vattenbaserade färger för de flesta typer av textil- och papperstapeter samt ny glasfiberväv och ny miljötapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Övermålningsbar



Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 3 L och 10 L  |
| <b>Kulör</b>                         | Gråvit  |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | 53 ± 2 volym%   |
| <b>Litervikt</b>                     | 1.3   |
| <b>pH värde</b>                      | 8.5 till 9.5  |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC. |

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga. Gör en provstrykning med **JOTUN Grundning för tapet** innan målningsarbetet påbörjas.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

### JOTUN Grundning för tapet

Applicera med en roller och distribuera enhetligt.  
För utsparning används pensel.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")      |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 50–80°                           |
| <b>Färgtryck</b>            | 15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

### Åtgång

Förbrukning är beroende på vilken sorts tapet som skall behandlas.  
Papperstapet: 10-15 m<sup>2</sup>/liter  
Textiltapet: 2-6 m<sup>2</sup>/l (beror på typ av tapet).

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.  
Sörj för god luftväxling i samband med och efter avslutat målningsarbete.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Torktiden skall förlängas vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur samt om stor mängd av **JOTUN Grundning** för tapet applicerats. Detta för att undvika efterlukt.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Luftfuktighet (RH)</b>     | 50 %  |
| <b>Luftens temperatur</b>     | 23 °C |
| <b>Underlagets temperatur</b> | 23 °C |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Torr för beröring</b>     | 1 t  |
| <b>Övermålningsbar efter</b> | 12 t |

## Bruksanvisning

## Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Smutsiga ytor rengöres innan grundning. Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Tapet som har lossnat i skarvar, längs med lister och i hörn skall limmas fast innan målning med **JOTUN Grundning för tapet**.

Kontrollera att det inte förekommer andra lösa punkter. Om ja, åtgärda dessa genom att göra ett snitt och limma fast.

## Grundning

**JOTUN Grundning för tapet** skall appliceras jämnt och inte för tjockt med rulle.

Påföres jämnt så att hela ytan blir behandlad. Pensel skall användas vid sparmålning, men rulle bör användas så nära lister och kanter som möjligt, detta för att undvika nyansskillnader. Säkerställ att mättningsgraden blir densamma för pensel och rulle. Avbryt inte appliceringen mitt på en yta utan måla färdigt hela fält för att undvika överlappning.

Efter att **JOTUN Grundning för tapet** är applicerad kan ändå blåsor uppstå. Dessa åtgärdas enligt beskrivning ovan.

## Slutstrykning

Traditionell alkydbaserad färg bör inte användas direkt på textiltapeter.

Rekommenderad slutbehandling: **LADY Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vagg 10, JOTUN Vagg och tak, JOTAPLAST Vagg** eller **JOTAPROFF PVA/Akryl**.

## Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättväska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

---

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.