

Tankguard 412

Описание продукта

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие полиаминного отверждения без добавления растворителя. Покрытие для резервуаров общего назначения, обладающее хорошей химостойкостью. Может использоваться в качестве грунтовочного, промежуточного или финишного слоя при эксплуатации в условиях окружающей атмосферы или погружения в жидкость. Может использоваться для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали, а также бетона.

Типовое применение

Морские суда:

Покрытие может использоваться для цистерн пресной воды, сточных вод и сырой нефти.

Промышленные объекты:

Рекомендуется в качестве внутреннего покрытия оффшорных, наземных и подземных резервуаров и труб. См. перечень веществ промышленной номенклатуры, устойчивостью к которым обладает данный продукт (Protective Product Resistance List). Рекомендуется для оффшорной окружающей среды, в т.ч. зон заплеска, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, мостов, зданий, горнодобывающего оборудования и конструкционной стали общего назначения.

Одобрения и сертификаты

Данный продукт соответствует стандарту по экологическому строительству. Пожалуйста ознакомьтесь с разделами Green Building Standards.

Испытания выполнены в соответствии с AS/NZS 4020:2005 "Испытания продуктов, используемых в контакте с питьевой водой".

Одобрено Норвежским Институтом Здравоохранения для использования в контакте с пресной водой.

Может использоваться для цистерн большого объема согласно ANSI/NSF стандарт 61 "Компоненты систем питьевой воды".

По запросу могут быть предоставлены дополнительные сертификаты и одобрения.

Цвета

черный, зеленый, красный, белый

Описание продукта

| Свойство | Испытание/Стандарт | Величина |
|---------------------------|---|----------------|
| Сухой остаток (по объему) | ISO 3233 | 98 ± 2 % |
| Уровень глянца (GU 60 °) | ISO 2813 | глянец (70-85) |
| Температура вспышки | ISO 3679 Method 1 | 100 °C |
| Плотность | определяется путем расчета | 1.5 кг/л |
| ЛОС-США/Гонконг | США EPA метод 24 (тест) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 90 г/л |
| ЛОС-Евросоюз | IED (2010/75/EU) (теоретический) | 140 г/л |
| ЛОС-Евросоюз | EU VOC Directive 2004/42/CE (теоретический) | 140 г/л |

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

Приведенные данные действительны для смешанной краски.

Описание степени глянца: В соответствии с концепцией Jotun Performance Coatings.

Значения ЛОС относятся к белому цвету.

Толщина одного слоя

Рекомендуемый диапазон толщин

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Толщина сухой пленки | 150 - 500 мкм |
| Толщина сырой пленки | 150 - 500 мкм |
| Теоретическая укрывистость | 6.5 - 2 м ² /л |

На горизонтальных поверхностях возможно нанесение с толщиной до 1000 мкм.

Подготовка поверхности

Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми.

Требования к подготовке различных поверхностей

| Поверхность | Подготовка поверхности | |
|--------------------|--|---|
| | Минимальная | Рекомендуется |
| Углеродистая сталь | Sa 2½ (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Нержавеющая сталь | Для создания шероховатой поверхности и удаления заполированных участков необходимо выполнить ручное или механизированное шлифование поверхности с помощью неметаллических абразивов, специализированного инструмента или наждачной бумаги. | Абразивоструйная очистка с применением одобренного неметаллического абразива, позволяющая получить поверхность с острым профилем. |
| Оцинкованная сталь | Поверхность должна быть чистой, сухой и шероховатой. | Легкая струйная очистка с применением неметаллического абразива для получения чистой шероховатой поверхности. |
| Бетон | Сухая абразивоструйная очистка согласно SSPC-SP 13/NACE No. 6. | Сухая абразивоструйная очистка согласно SSPC-SP 13/NACE No. 6. |

Оптимальные эксплуатационные свойства (адгезия, защита от коррозии, термостойкость и химостойкость) достигаются при рекомендуемой подготовке поверхности.

Нанесение

Методы нанесения

Продукт может наноситься следующими способами

| | |
|-------------|---|
| Распыление: | Использовать безвоздушное распыление. |
| Кисть: | Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей. Необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия. |
| Валик: | Валиком окрашиваются только голубницы, вырезы малого диаметра, небольшие трубы и т.п. |

Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

| | |
|----------------------|-------------|
| Tankguard 412 Comp A | 2 части(ей) |
| Tankguard 412 Comp B | 1 части(ей) |

Разбавитель/очиститель

Перед нанесением в цистернах пресной воды промойте окрасочное оборудование разбавителем Jotun No. 28. Разбавитель Jotun No. 17 используется для очистки оборудования после нанесения.

Параметры безвоздушного распыления

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Диаметр сопла (дюйм/1000): | 19-25 |
| Давление на сопле (минимальный): | 175 бар/2500 фунт/кв.дюйм |

Время высыхания и полимеризации

| Температура подложки | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|--|-------|-------|-------|
| Высыхание до исчезновения отлипа | 15 h | 6 h | 1.5 h |
| Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей | 30 h | 12 h | 4 h |
| Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум | 30 h | 12 h | 4 h |
| Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия | 15 д | 7 д | 4 д |

Максимальные межслойные интервалы указаны в руководстве по нанесению для данного продукта.

Время высыхания и полимеризации определены при контролируемой температуре и относительной влажности менее 60%. Покрытие имело среднюю толщину из диапазона толщин для данного продукта.

Высыхание до исчезновения отлипа: состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток, и покрытие не является липким.

Высыхание до твердой пленки: минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать перемещение людей по нему без каких-либо отпечатков и повреждений.

Высыхание для нанесения последующего слоя, минимум: минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия: минимальное время, по истечении которого покрытие может подвергаться воздействию заданной среды.

Время индукции и жизнеспособность

| | |
|--------------------|--------|
| Температура краски | 23 °C |
| Время индукции | 10 мин |
| Жизнеспособность | 1 h |

Стойкость к воздействию высокой температуры

| | Температура | |
|--|-------------|---------|
| | Постоянная | Пиковая |
| Сухая окружающая среда | 120 °C | 140 °C |
| При контакте с жидкостью, (морская вода) | 50 °C | 60 °C |
| При контакте с жидкостью, сырая нефть | 70 °C | 80 °C |

Дополнительную информацию об устойчивости покрытия можно найти в Перечне веществ морской номенклатуры, устойчивостью к которым обладает данный продукт (Marine Product Resistance List), и/или Перечне веществ промышленной номенклатуры, устойчивостью к которым обладает данный продукт (Protective Product Resistance List), которые размещены на сайте Jotun. Также можно обратиться в региональное подразделение Jotun.

Продолжительность пикового периода не более 1 часа.

При указанной температуре защитные свойства покрытия не изменяются, однако, внешний вид покрытия может быть нарушен.

Следует отметить, что, находясь в жидкости, покрытие устойчиво при различных температурах, однако, степень устойчивости зависит от типа жидкости и характера контакта с ней (постоянный или непостоянный). Термостойкость определяется всей системой покрытия. При использовании в составе системы убедитесь, что все покрытия, входящие в систему, имеют равнозначную термостойкость.

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации продукт может использоваться с различными грунтами и верхними покрытиями. Примеры совместимых покрытий приведены ниже. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в компанию Jotun.

Предыдущий слой: эпоксидное покрытие

Последующий слой: эпоксидное покрытие

Стандартная упаковка

| | Объем (литры) | Объем контейнера (литры) |
|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Tankguard 412 Comp A | 10 | 20 |
| Tankguard 412 Comp B | 5 | 5 |

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Срок хранения при 23 °C

| | |
|----------------------|---------------|
| Tankguard 412 Comp A | 12 месяца(ев) |
| Tankguard 412 Comp B | 12 месяца(ев) |

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Стандарт Экологического Строительства (Green Building Standards)

LEED®v4 (2013)

Качество окружающей среды (EQ): с низким уровнем выбросов материала

- Применяется для отделки фасадов больниц и школ: Содержание ЛОС для Индустриальных промышленных покрытий (250 г/л) (CARB(SCM)2007).

MR credit: Описание и оптимизация воздействия на окружающую среду строительных материалов

- Составляющие компоненты, Вариант 2: Существенная оптимизация компонентов, Международный

Альтернативный Путь Соблюдения - ДОСТИЖЕНИЕ оптимизации - Оптимизация REACH: Полностью

инвентаризированные химические ингредиенты до 100 ppm и не содержащие веществ в списке

авторизации REACH - Приложение XIV, Список ограничений - Приложение XVII и список веществ SVHC.

- Экологическая Декларация Продукции (ЭДП). Данный продукт соответствует требованиям ЭДП типа III (ISO 14025;21930, EN 15804) для Объединенных Арабских Эмиратов.

LEED® (2009)

- IEQ Credit 4.2: Требования к содержанию ЛОС в соответствии с Стандартами Зеленого Знака (Green Seal Standard) GS-03, 1997.

BREEAM® International (2016)

- Mat 01: Данный продукт соответствует требованиям ЭДП типа III (ISO 14025;21930, EN 15804) для Объединенных Арабских Эмиратов.

BREEAM® International (2013)

- Hea 02: Содержание ЛОС для двухкомпонентного функционального покрытия SB (500 г/л) (Директива ЕС 2004/42/CE)

Внимание

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

Охрана здоровья и безопасность

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Изменение цвета

Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. Под воздействием солнечных лучей и атмосферных условий эти покрытия могут выцветать и образовывать продукты меления.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).
