

LADY Classic 40

Produktbeskrivelse

Type

Oliemaling med mineralsk terpentin. Halvblank, slidstærk, tixotropisk interiørmaling baseret på alkydolie.

Egenskaber og fordele

Produktet har god fylde og sammenflydning, løber ikke og er behagelig at arbejde med.

Underlag

Til døre, vinduer, lister, lofter og vægge af træværk.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Tilgængelige færdigtonede farver: Hvid
Glansgrad	40 halvblank
Generisk type	Halvblank tixotropisk maling.
Tørstof	37 ± 2 volumen%
Litervægt	1,02 - 1,2
Flammepunkt	62 °C
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l. Dette produkt indeholder max 300 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid. Gulningstendensen varierer med farve og øger ved påvirkning af salmiakholdige rengøringsmidler eller ved høj temperatur.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel). Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 37 Mym - 46 Mym

Fortynder

JOTUN White Spirit

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Sørg for opvarming/udluftning i hærdeprocessen.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	4 time(r)
Berøringstør	6-8 time(r)
Overmalbar efter	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ubehandlet gulnet panel rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ, 1:10. Slibes let og afstøves.

Tidligere malet: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Slibes mat og afstøves.

Grunding

Umalet træværk: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Spartel, fugemasse

Skader og sømhuller spartles med JOTUN Spartel til Træ. Slibes og pletgrundes.

Topstrøg

2 x LADY Classic 40

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824916

1-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.