

LADY V ägg 10

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Lätt att applicera och har god täckförmåga som ger ett jämnt, vackert resultat. Garanterad täckförmåga på två strykningar. Enkel att applicera och stänker inte.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på t ex. byggskivor, puts, betong, tapet, väv och spackel. Till väggar av träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestorlek

Tillgängliga baser

Vit, A, B, C och gul.

Brytning

Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor. Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.

Kulör

Vit bas kan användas obruten som vit.

Glans

10 silkematt

Generisk typ

Akrylbaserad dispersionsfärg.

Volymtorrhalt

42 ± 2 volym%

Litervikt

1,4 (vit bas)

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter

0,53 mm (0.021")

Sprutvinkel

65°-80°

Färgtryck

Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penselvätt.

Sträckförmåga och skiktthöjlek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktthöjlek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
	8 - 10	100 - 125	42 - 52

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t

Övermålningsbar efter 2 t

Brukstorr Ca. 3 dag eller dagar

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg.

Grundning

Textiltapet grundas med JOTUN Grundning för tapet. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x LADY V ägg 10. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. JOTUN Special målartvätt rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar."**

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantis innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utförd målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.