

JOTUN Impregnering tre

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet trebeskyttelsesmiddel til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark, både ute og inne.

Vanntynnet treimpregnering.

Egenskaper og fordeler

Gir beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter som borebiller.

Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.

Bruksområde

Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte på fuktutsatte detaljer og endevedsbehandling. Kan også benyttes innendørs.

For bruk på utsatte trekonstruksjoner som endeved og andre kuttflater, vannbord, vindskier og i lafteknuter. JOTUN Impregnering tre benyttes til behandling av alle fuktutsatte trekonstruksjoner utvendig som innvendig. Kan med fordel brukes som forsterket behandling av utendørs detaljer på hus og som endevedsbehandling. Produktet må ikke benyttes på treverk i jordkontakt. (Ved omfattende sopp- eller insektangrep bør fagfolk kontaktes for vurdering og sanering. Dette gjelder særlig ved angrep av ekte hussopp og husbukk.)

Bruksbetingelser

Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller for. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke overskrides. Produktet skal ikke sprøytes.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L og 3 L
Farger	Svak gul
Generisk type	Vanntynnet treimpregnering.
Tørrestoff	5,8 ± 2 volum%
Litervekt	1 kg/l
pH-verdi	7,5

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Bruk hansker og briller.

Påføringsmetoder

Påføres med pensel eller ved dypping. Produktet skal ikke sprøytes. Endeved behandles ekstra nøye helst ved dypping, eller ved pensling 3-4 strøk vått-i-vått.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Treverket bør absorbere ca. 200-250 g/m² (tilsvarer 4-5 m²/l). Uthøvlede materialer kan som regel absorbere denne mengden under en påføring, høvlede materialer vanligvis under to.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

såpe og vann.

Tørketider

Når overflaten er tørr - 24 timer

Støvtørr 24 t

Overmalingsintervall, minimum 48 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ved bekjempelse av sopp eller insekter i treverk, fjernes alt angrepet materiale. Soppangrep er betinget av fuktighet og det er viktig å forhindre videre fukttilgang. Overfladiske angrep kan fjernes med stålbørste e.l. til intakt treverk og settes godt inn med JOTUN Impregnering tre. Nye materialer og tilstøtende intakt treverk behandles før montering.

Forbehandling

Produktet skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk. Påfør eventuelt flere strøk, overskuddet skal strykes ut eller tørkes av. Endevend behandles ekstra nøye helst ved dypping, eller ved pensling 3-4 strøk vått-i-vått. Treverk som utsettes for sollys skal ferdigbehandles med ønskede produkter snarest mulig og senest innen 1 md. Utendørs treverk som er påført JOTUN Impregnering tre, skal overflatebehandles som bart treverk for lengst mulig holdbarhet.

Toppstrøk

Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk.

Anmerkning

Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger

Godkjent iht. BPR: Godkjenningnr. NO-2013-0027.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

47151118, 47150876

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.