

LADY Pure Nature Interiørbeis

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis til innvendig bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir en naturlig vakker finish som fremhever treverket. Inneholder lysfilter som reduserer gulning.

Lett å påføre.

Bruksområde

Lyst ubehandlet treverk av furu og gran. Anbefales ikke til harde tresorter, som f.eks. eik.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
Fås i følgende baser	Klar.
Brekking	Kan blandes i interiørbeisfarger over Jotun Multicolor.
Farger	Flatens utgangsfarge, sugesevne og antall strøk påvirker fargutseende.
Glansgrad	02 Helmatt
Generisk type	Alkydolje fortynnet i vann.
Tørrestoff pr volum	14 ± 2 volum%
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Riktig farge fremkommer etter optørking. Skal ikke sprøytes.

Påføringsutstyr/-metoder

Flat, fyldig, myk pensel eller grunningspensel.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spredesevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spredesevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)
Anbefalt:	13 - 15	

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	2 t
Overmalbar	24 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Gulnet panel må vaskes med **JOTUN Spesialrens gulnet panel**, 1:10. Rester etter gammel overflatebehandling fjernes ned til bart, sugende treverk. Fukt treverket med vann og la det tørke et par timer. Slip lett med slipepapir. Fjern slipestøv. Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, må en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt.

Toppstrøk

1-2 x **LADY Pure Nature Interiørbeis**. Påfør i tynne strøk. Tørk av overskytende beis med en svamp eller lofri fille. Beis maks 1-2 panelbord om gangen i hel lengde. Gjør prøveoppstrøk, da 2 strøk gir et mer dekkende utseende og mindre trestruktur.

Ved større arbeider bør penselen rengjøres av og til under bruk for å sikre at den trekker til seg nok beis.

Sluttbehandling

På ekstra slitasjeutsatte steder anbefales overlakking. La det gå minimum 24 timer før overlakking.

Overflater som er utsatt for slitasje f.eks. gulv og bord, bør etterbehandles med matt lakk, olje eller voks. Etterbehandlingen vil i tillegg til å redusere risiko for slitasjeskader, også gi en glattere og blankere overflate og en annen lød. Som lakk anbefaler vi **TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert**, **TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert** eller **TRESTJERNER Gulvmatt Vanntynnbar**, fra Scanox.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wiper** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Beisede flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker. Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL = Yrkeshygienisk luftbehov. YL-tallet = Den totale luftmengde i kubikkmeter som skal til for å spe løsemiddelgassen fra 1 liter maling til en helsemessig akseptert konsentrasjon. Jo høyere YL-tallet er, jo sterkere løsemiddel og desto større er helsefaren.

YL-tallene er inndelt i 7 YL-grupper. Måleenhet: Kubikkmeter luft / liter. YL-gruppe 00 -> YL-tall 0-30. YL-gruppe 0 -> YL-tall 30-100. YL-gruppe 1 -> YL-tall 100-400. YL-gruppe 2 -> YL-tall 400-800. YL-gruppe 3 -> YL-tall 800-1600. YL-gruppe 4 -> YL-tall 1600-3200. YL-gruppe 5 -> YL-tall >3200.

YL-gr. 1

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47250938, 47251082

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.