

# DRYGOLIN Ultimat vindu og dør

## Produktbeskrivelse

### Type

Dekkende utendørs trebeskyttelse basert på moderne hybridteknologi.

### Egenskaper og fordeler

Dekkende utendørs trebeskyttelse med moderne vannavvisende teknologi som gir den ultimate beskyttelsen mot det tøffe og varierte norske været. Produktet inneholder UV-blokk som gir spesielt god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Produktet inneholder filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopper på treoverflaten.

### Bruksområde

Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B, C og oksydrød.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Glansgrad</b>	45-55 halvblank
<b>Generisk type</b>	Basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.08 - 1.3 C-base / hvit
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. B/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Kan ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsettes fremmede oljer.

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig med maling på kanter og høvlede flater/detaljer.

Min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).

Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinttørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Matte skjolder kan oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer.

Husk endevedsbehandling. Metall rengjøres og påføres 2 strøk **DRYGOLIN Ultimat vindu og dør**.

## Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

## Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

Produktet kan tynnes ved sprøytepåføring. Tynningsmiddel: vann.

## Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	6 – 9	111 – 167	42 – 63
Anbefalt, høvlet treverk:	9 – 12	83 – 111	32 – 42

## Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C og under 80 % relativ luftfuktighet.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	6 t	4 t	2 t
Overmalbar	12 t	6 t	4 t

## Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med <b>JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner</b> og stålborstes. Vakuumpregnet treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Tidligere behandlet treverk rengjøres med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping.
Grunning:	Bar treverk og kittfals grunnes med 1 x <b>VISIR Oljegrunning</b> . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Toppstrøk:

Nytt høvlet treverk: 3 strøk.  
Tidligere behandlet: 2 strøk.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

48394341, 48394337, 48394424, 48394413, 48394360, 48394356, 48394386, 48394375, 48394405, 48394394

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.