

DEMIDEKK Terrasslasyr

Ürün tanımı

Tür

Yüksek kalitede, su bazlı alkid ahşap koruyucu.

Özellikler ve faydalar

Tek kat uygulama ile ahşap zeminleri zorlu hava şartlarına karşı korurken uzun ömürlü renkler sunar. Ahşap yüzeyleri nem, çatlama, grileşme ve çürümeye karşı korur. Küf oluşumuna karşı dirençlidir. İyi bir penetrasyona ve su itici etkiye sahiptir. Uygulama sonrası 1 saate kadar neme dayanım gösterir. Kullanım için gereken süre, Kuruma süreleri.

Tavsiye edilen kullanım

Ahşap veranda, merdiven ve bahçe mobilyalarında kullanılabilir.

Yüzey

Mat ve transparan görünüm istenen yüzeyler için tavsiye edilir.

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	0,75 L (içerik 0,68 L), 3 L (içerik 2.7 L) ve 10 L (içerik 9 L)
Baz uygunluğu	Sarı ve şeffaf baz.
Renklendirme	Bazlar Jotun Multicolor sistemi kullanılarak renklendirilmelidir.
Renkler	Numunelere göre.
Genel tip	Alkid emülsiyon.
Hacimce katı madde	21 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1
Parlama noktası	Kapalı kap: Uygulanmaz.
Kullanıma hazır karışım için UOB (VOC)	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 130 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 60 g/L'dir.

Uygulama bilgisi

Uyarılar

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi iyi bir şekilde yapılmalıdır. Renkli ahşap koruyucu, budaklara, ahşabın daha poröz kısımlarına göre daha farklı nüfuz eder. Güzel bir renk dağılımı verir, ancak ahşaba fazla nüfuz etmemesi durumunda dayanımı düşük olacaktır. Sibiry melezçamı gibi az emici yüzeylerde ürünün ahşaba az nüfuz etmesi nedeniyle dayanıklılık az olur.

Uygulama metodları

Tek başına fırça ya da rulonun fırça ile kullanımı önerilir. Bu ürün spray ile uygulamaya uygun değildir.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su ve **JOTUN Penselrens** ya da uygun deterjan.

Yayılma oranı ve film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m ² /liter)	Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı (µm)
Tavsiye edilen:	6 - 10	
Yorumlar:		Boya filmi oluşturulmamalıdır.

Tiner

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Uygulama sırasında ortam şartları

Direkt güneş ışığında, nemli havada ve düşük sıcaklıklarda uygulamadan kaçının. İlkbahar ve sonbaharda gece sıcaklığın düşmesi, yağışmaya ve renkli ahşap koruyucusunun matlaşmasına neden olur. Lütfen hava durumunu kontrol et.

Kuruma süreleri

Yüksek nem ve düşük sıcaklık kuruma prosesini uzatacaktır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Hava sıcaklığı	10 °C	15 °C	23 °C
Yüzey sıcaklığı	10 °C	15 °C	23 °C

Yüzey kuruması	10 saat	7 saat	4 saat
Kullanım için geçmesi gereken süre	24 saat	18 saat	12 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı: Yeni emrenye ahşap: 1-2 ay kuruması beklenmeli. Bakır tuzu akıntılarını (yeşil kristaller) sert kılı fırça ile önceden uzaklaştırılmış olmalıdır. Su ile iyice durulayın (bahçe hortumu kullanın) ve kurumasına izin verin. Eski, emrenye ahşap: Aşınmış yüzeyler ham ahşaba varana kadar zımparalanmalı. Ham, yağlanmış ya da renkli ahşap koruyucu uygulanmış ahşaba, kullanım talimatlarına göre **DEMIDEKK Terrassfix** uygulanmalıdır. **DEMIDEKK Terrassfix**'in durulanmasında temiz su kullanımı önemlidir.

Son kat

DEMIDEKK Terrasslasyr. **Yüzey kuru iken sadece ince bir kat halinde uygulayın.** Bir defada 1-2 levhanın uzunluğu kadar ürünü uygulayın. Fazlalığı tiftiksiz pamukla uzaklaştırın. Ahşaba penetre olması için tasarlanmıştır ve yüzeyde kalın bir filmin oluşturulmaması sağlanmalıdır.

İyi bir sonuç almak için, önceki alanın üstüne fırçalama yapılması önerilir.

Bakım

Deckleri JOTUN 2-i-1 Husvask og Træ- og Murrens ile her yıl temizleyin. (kirleri uzaklaştırır ve rengi tazeler).

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar,su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır.Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.
İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.