

## LADY Aqua

### Produktbeskrivelse

#### Type

Silkematt maling til bad og våtrom.

#### Egenskaper og fordeler

Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

#### Bruksområde

Våtrom og våtsoner i bad og vaskerom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

Se [jotun.no](http://jotun.no), og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

#### Underlag

Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt 10
<b>Generisk type</b>	Akrylmaling
<b>Tørrestoff pr volum</b>	41 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,4
<b>pH-verdi</b>	8,5
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Ved bruk av Jotuns Våtromssystem skal monteringsanvisning følges (se [jotun.no](http://jotun.no)).

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

## Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	41 - 51

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	4 t
Bruktørr	10 dager
Gjennomherdet	10 dager

Minst 10 dager før vannbelastning.

## Bruksanvisning

### Oppbygging av vanntett system

**Forarbeid:** Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Ujevnheter i underlaget, skruehull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med JOTUN Våtromssparkel. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.

**Overgang mellom vegg og gulv:** Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. JOTUN Grunning og lim for våtrom og LADY Aqua påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forseglar denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med JOTUN Sparkel våtrom. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.

Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappes gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Casco AquaSeal.

**Rørgjennomføringer:** Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 4 timer. Etterpå fylles fugen med Casco AquaSeal. Ved veggbokser kan det i tillegg dekket med en mansjett tilhørende rør-i-rør systemet. Mansjett limes fast til underlaget med Casco AquaSeal.

**Grunning:** Alle sugende underlag grunnes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet med vann i forholdet

2:1. Forbruk ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

**Veggbekledning:** Påfør JOTUN Grunning og lim for våtrom, uforynnet. Forbruk 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom. Påse at JOTUN Grunning og lim for våtrom ikke blir overflatetørr før glassfiberstrier monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel som er avrundet i kantene med slipepapir. Påfør JOTUN Grunning og lim for våtrom som grunning. Grunningen påføres deretter «vått i vått», uforynnet. La grunningen tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet JOTUN Grunning og lim for våtrom over skaden.

**Toppstrøk:** 2 x LADY Aqua.

### Underlag tidligere malt Jotuns Våtromssystem

**Forarbeid:** Rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling, nedmattes og avstøves.

**Toppstrøk:** 2 x LADY Aqua.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes eller utsettes for vannbelastning de første 10 dagene (herdetid for produktet). JOTUN Spesialvask før maling anbefales. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Swanen og EU-blomsten.

## Godkjenninger



## Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk. Nærmere om Jotuns garanti - "**dekk i to strøk**":

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51553615, 51553634, 51553645, 51553653, 51553600, 51553626

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.