

## Primax Diamond AW

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эта серия продуктов разработана для обеспечения очень гладкой поверхности с защитными и функциональными свойствами. Это обеспечивает покрытие, которое можно окрашивать повторно, с высокой антикоррозионной стойкостью и подходящее для алмазной резки с превосходной растекаемостью.

Проверенная стабильность качества и нанесения на покрасочной линии, подтвержденная технической экспертизой.

Предоставляет эффективные решения, которые могут быть использованы для увеличения производительности и значительного сокращения затрат на производство.

### Области применения

Эта серия продуктов соответствует требованиям OEM производителей оборудования. Пожалуйста, для дополнительной информации обратитесь к представителю отдела продаж или технического сервиса Jotun.

Основные области применения:

Стандартные алюминиевые литые диски

Алюминиевые диски с алмазной выточкой и полированной поверхностью

### СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ

#### Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Максимальная температура 25 °С. Максимальная относительная влажность 60%. Продолжительность хранения не должна превышать 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Предварительная обработка

Общее качество системы покрытия в значительной степени зависит от типа и качества предварительной подготовки поверхности. Поверхность должна быть очищена от масла, жира, ржавчины, окислы, воска и остатков отливочной разделительной смазки. При высоких требованиях мы рекомендуем соответствующие фосфатирование, хроматирование, Zr + Ti бесхроматную обработку. Подробные рекомендации должны быть получены от поставщика материалов для предварительной обработки.

#### Нанесение порошка

| Программа отверждения     | Температура объекта | Время    |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Стандартная полимеризация | 180 °С              | 15 минут |

Другие графики полимеризации могут быть разработаны после технического одобрения лабораторией.

Рекомендуемая толщина пленки (мкм): 70-150  
Толщина верхнего слоя покрытия (мкм): 150-230

#### Оборудование



### Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).