

JOTUN DryTech Murfärg

JOTUN DryTech Murlaling

Produktbeskrivning

Typ

Diffusionsöppen och vattenavvisande silikonemulsionsfärg för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Håller muren fin längst. Motverkar flagning. Smutsavvisande. 2i1 unik teknologi - både diffusionsöppen och vattenavvisande.

JOTUN DryTech Murfärg klassas som öppen färg, Hög Diffusionsöppenhet i klass EN ISO 7783-2/DIN 52615 (Sd < 0,14 m) (diffusionsmotstånd koldioxid). Den är också vattenavvisande i klass EN ISO 1062-3 (W₂₄ < 0,1 kg/m²h^{0,5}) (vattengenomtränglighet).

Användning av ljusäkta mineraliska pigment och fyllnadsmedel ger färgen mycket god väderbeständighet. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel.

Användningsområde

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L) 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
Tillgängliga baser	A, C och Ljusgrå, Medelgrå, Mörkgrå, Djupgrå.
Brytning	Kan endast användas i Jotun Multicolor brytmaskiner. Skall brytas över Jotun Multicolor . Bryts enbart till Jotun murkulörer. Gråa baser och enstaka A-bas recept kan brytas på alla Jotun Multicolor maskiner. A-bas och C-bas kan endast brytas på maskiner med speciella mineraliska brytpastor.
Kulör	Vit, Isgrå 7356 (Ljusgrå bas), Idyll 4466 (Mellangrå bas), Kvällsskugga 4455 (Mörkgrå bas) och 4855 Lavendelgrå (Djupgrå bas). Kan brytas till kulörer enligt Jotun Mur Solfjäder och Jotuns utomhusfärgkartor.
Glans	Matt
Generisk typ	Silikonemulsion färg
Volymtorrhalt	43.2 ± 2 volym%
Litervikt	1.54
pH värde	9
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Tillsätt inga främmande oljor. Vid dåliga torkförhållanden (hög luftfuktighet, dimma, regn, låg temperatur) kan blanka, lätt klubbiga strimmor uppkomma i färgfilmen. Rinningarna består av vattenlösliga ämnen och kommer därför försvinna vid upprepade eller kraftiga regnfall. Färgens skyddande egenskaper påverkas inte vid ev. pigmentuppflytning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,38 mm (0,015")
Sprutvinkel	40° - 80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 - 9	111 - 167	48 - 72

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C och under +25 °C.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr	2 t	1 t
Övermålningsbar efter	20 t	10 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Skölj av med rent vatten. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.
Grundning:	Obehandlad/bar mur/puts/betong skall grundas med JOTUN DryTech Murprimer .
Mellanstrykning:	Fyller småsprickor och ojämnheter: JOTUN DryTech Murfiller . Utjämning av strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor upp till 0,5 mm: 1 x JOTUN DryTech Murfiller . Påföres med pensel-korsstrykes. Skall alltid målas över med JOTUN DryTech Murfärg .

Slutstrykning:

2 strykningar **JOTUN DryTech Murfärg**.
Om **JOTUN DryTech Murfiller** använts räcker det med 1 x **JOTUN DryTech Mur Färg**.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.