

# LADY Wonderwall

## Produktbeskrivning

### Typ

Mycket slitstark, matt, vattenburen akrylfärg.

### Egenskaper och fördelar

Färgen har suverän tvättbarhet, en smutsavvisande och mycket slitstark yta och blir inte flammig efter tvättning. Garanterad täckförmåga på två strykningar.

### Användningsområde

För väggar på underlag så som byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och sandspackel. Särskilt lämplig då det ställs höga krav på tvättbarhet. Används i rum där väggarna utsätts för hårt slitage. Till väggar av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.

## Produktdata

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L), 5 L (fyllningsgrad 4,5 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).  |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | Vit, A, B och C.   |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor. |
| <b>Kulör</b>                         | Vit bas kan användas obruten som vit.  |
| <b>Glans</b>                         | 05 matt  |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | 42 ± 2 volym%  |
| <b>Litervikt</b>                     | 1.41 (vit bas)   |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.  |

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0,53 mm (0.021")                           |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 65–80°                                     |
| <b>Färgtryck</b>            | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

|                | Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter) | Filmtjocklek per skikt (µm) |                 |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------|
|                |   | Våt (beräknad)              | Torr (beräknad) |
| Rekommenderad: | 8 - 10  | 100 - 125                   | 42 - 52         |

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Luftfuktighet (RH)     | 50 %  |
| Luftens temperatur     | 23 °C |
| Underlagets temperatur | 23 °C |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Torr för beröring     | 1 t      |
| Övermålningsbar efter | 2 t      |
| Genomhärdad           | 4 veckor |

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och dammfritt.  
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Använd skyddshandskar.

| Underlag   | Behandling   |
|--|--|
| Bar metall (bart järn och spikhuvuden):                    | Grundning: 1 x <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> .<br>Slutstrykning : 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .         |
| Kritande, smetande, sugande eller porösa underlag:         | Primer: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg / LADY Wonderwall</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> . |
| Omålade byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet/väv : | Primer: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg / LADY Wonderwall</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> . |
| Textiltapet:   | Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för tapet</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .               |
| Tidigare målade ytor:                                      | Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.<br>Slutstrykning: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .       |
| Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:       | Grundning: 1-2 x <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>LADY Wonderwall</b> .       |

### Rengöring

**JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen exempelvis med vatten och penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Produktgaranti

Garanterad täckförmåga på två strykningar. Närmare om LADY Täckgaranti:

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantins innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.