

JOTAPROFF Täckande Utegrund

Produktbeskrivning

Typ

Oljebaserad täckande grundning för tidigare målade träfasader utomhus. Skall överbehandlas med täcklasyr eller täckfärg.

Egenskaper och fördelar

Särskilt utvecklad för grundning vid ommålning av fasader med fläckvis renskrapning till bart trä. Ger god vidhäftning. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet. Grundningen torkar snabbt.

Användningsområde

Används på tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L.
Kulör	Vit.
Glans	5–10.
Generisk typ	Grundning baserad på speciella alkydoljor.
Volymtorrhalt	43 ± 2 volym%
Litervikt	1.36 Vit.
pH värde	7
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg. Linojebehandlat trä som skrapas trärent, tvättas med starkt alkaliskt tvättmedel för att försåpa och avlägsna överskott av linolja, för att minska risken för blåsbildning vid övermålning.

Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning.

Sol på halvtorr behandling kan orsaka skinnbildning och solblåsor.

Dagg kan leda till daggmattning. Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur.

Kom ihåg att behandla ändträ.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, tidigare behandlat ohyvlat trä:	4 - 7	143 - 250	61 - 108
Rekommenderad, tidigare behandlat hyvlat trä:	5 - 8	125 - 200	54 - 86

Spädning

OBS! Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	8 t	6 t	4 t
Övermålningsbar efter	16 t	12 t	6 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter.
Tidigare behandlat trä rengörs med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt.
Smutsiga/mögelangripna ytor tvättas med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**.

Grundning

Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning **VISIR Oljegrunding pigmentert**.
Bart ändträ och andra utsatta partier som t ex panelskarvar påföres 3-4 strykningar **VISIR Oljegrunding pigmentert** vått-i-vått.
Tidigare målade ytor behandlas med en strykning **JOTAPROFF Täckande Utegrund**.
Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad.

Slutstrykning

Kan överbehandlas med alla Jotuns täcklasyrer och täckfärger.
Avsluta med två strykningar av önskad täckfärg. Följ bruksanvisningen på vald produkt.

Anmärkning

Se även Jotuns hemsida: jotun.se.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.