

JOTUN Silikat Murprimer

Produktbeskrivelse

Type

Silikatbasert grunning og tilsatzmiddel iht. DIN 18363, 2.4.1, for **JOTUN Silikat Murfiller** og **JOTUN Silikat Murmaling**.

Egenskaper og fordeler

Grunning og tilsatzmiddel for kalkrik puss. Utjevner sug i underlaget, har god inntrenging. Meget diffusjonsåpen.

Bruksområde

Benyttes som grunning av sugende og løse mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Teglstein må pusses i henhold til gjeldende standarder før videre behandling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	2 L og 10 L.
Farger	Hvit transparent
Glansgrad	Matt
Generisk type	Silikatbinder iht. DIN 18363,2.4.1
Volumbasert tørrstoffinnhold	13.1 ± 2 volum%
Litervekt	1.03
pH-verdi	11
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. B/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

JOTUN Silikat Murprimer kan ikke benyttes sammen med **JOTUN Impregnering mur & stein**.

Påføringsutstyr/-metoder

Grov, alkaliefast pensel.
Påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

**Spreddeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)**

Anbefalt: 4 - 8

Kommentarer: Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring. Skal ikke påføres i direkte sollys.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse. Høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden betraktelig

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr		1 t
Overmalbar	24 t	12 t

Bruksanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt: Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner , med etterfølgende skylling med rent vann. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Silikat etser vindusglass, metaller og naturstein - bør tildekkes. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må føres tilbake til original stand (bar mur) før overmaling.
Grunning:	All bar mur samt sterkt/ujevnt sugende underlag grunnes med JOTUN Silikat Murprimer tynnet med vann 1:1. Start påføringen nedenfra og opp.
Mellomstrøk:	Ved behov for strukturutjevning og rissoverbygging av underlaget påføres 1 x JOTUN Silikat Murfiller (tynnet med JOTUN Silikat Murprimer 5:1) før påføring av JOTUN Silikat Murmaling . JOTUN Silikat Murmaling brukt som mellomstrøk i oppbygging av system tilsettes JOTUN Silikat Murprimer i forholdet 2 deler Murmaling til 1 del Murprimer .
Toppstrøk:	JOTUN Silikat Murmaling .

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

54989654, 54989665

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.