

# JOTUN Original Akryl Murmaling

## Produktbeskrivelse

### Type

Silkematt, akryl murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk.

### Egenskaper og fordeler

Meget god farge- og glansholdbarhet. Stort fargeutvalg. Beskytter mot svertesopper.

### Bruksområde

Benyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling. Produktet anbefales ikke på kalkrik puss. Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C. Baser kan ikke brukes ublandet.
<b>Brekking</b>	Skal brekkes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Glansgrad</b>	07 Silkematt
<b>Generisk type</b>	Ren akrylmaling.
<b>Tørrestoffinnhold basert på volum</b>	40 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.34
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før bruk. **JOTUN Original Akryl Murmaling** skal ikke tynnes. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Veiledende data for høytrykksprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

**Spreddeevne (forbruk)  
pr. strøk (m<sup>2</sup>/liter)**

**Filmtykkelse pr. strøk  
(µm)**

**Våt (beregnet)**

**Tørr (beregnet)**

Anbefalt: 6 - 9 111 - 167 44 - 67

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr	2 t	30 min.
Overmalbar	20 t	10 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Sopp, sot og annen smuss fjernes med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**, med etterfølgende skylling med rent vann. Fuktnivået i underlaget skal være maksimum 6 % ved behandling.

Alle byggtekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

Underlag	Forbehandling
Ny betong/ubehandlet betong:	Formolje/slamhud skal fjernes med mekanisk rensing/sandblåsing.
Pussede flater:	Løs puss skal fjernes. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Pussreparasjoner må være tørre og herdet før videre behandling.
Ubehandlet tegl:	Teglstein må pusses i henhold til gjeldende standarder før videre behandling. Pussreparasjoner må være tørre og herdet før videre behandling.
Tidligere malt:	Løstsittende maling skal fjernes. Flatene må være tørre før videre behandling.
Sementfiberplater:	Behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

### Grunning

**JOTUN Original Akryl Murprimer** påføres fyldig på all bar mur.

### Toppstrøk

2 strøk **JOTUN Original Akryl Murmaling**.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wip** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wip** er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

54431561, 54431576, 54431580, 54431595, 54431606, 54431614, 54431625, 54431633

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.