

QUICK Bengalack Värmebeständig Spray

QUICK Bengalack Värmebeständig Spray

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Värmebeständig Spray är baserad på alkydolja.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Värmebeständig Spray tål upp till 650 °C. För underhåll och förnyelse. Finns i kulören svart matt.

Användningsområde

QUICK Bengalack Värmebeständig Spray är avsedd för ytor som utsätts för hög värme: vedugnar, spisar, utegrillar och liknande.

Produktdata

Emballagestorlek	Sprayburk (nettoinnehåll ca 400 ml).
Kulör	Svart.
Glans	Matt.
Flampunkt	Sluten degel: -7°C (19.4°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. B/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 840 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Drivgas: Butan/propan.
Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

Appliceringsverktyg / -metoder

Skakas kraftigt i 2 min. innan användning. Påføres jämnt i rekommenderad filmtjocklek. Håll flaskan så lodrätt som möjligt vid sprutmålning. Spraya ett jämnt och tunt lager på ca. 30–40 cm avstånd. Håll hela tiden flaskan i rörelse under applicering. Sprutmåla först i horisontell riktning. Efter 5 min., sprutmåla i vertikal riktning. Upprepa med ca. 5 min. mellanrum till önskad finish. Avsluta med en fyllig applicering. Efter användning, vänd flaskan upp och ner och spraya tills det bara kommer ut drivgas.

Förtunning

Lacknafta.

Förhållanden under applicering

Spraya inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 minuter
Brukstorr	Min. 30 minuter
Genomhärdad	3–4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt järn och stål:	Avfetta med QUICK Bengalack Avfettning Spray eller UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter behandling med QUICK Bengalack Värmebeständig Spray .
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter behandling med QUICK Bengalack Värmebeständig Spray .
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med QUICK Bengalack Avfettning Spray eller UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:5 med vatten. Skölj noga med rent vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter behandling med QUICK Bengalack Värmebeständig Spray .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Kan förvaras i minusgrader. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.