

JOTAPROFF Dynamic 05

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, matt, lösningsmedelsfri dispersionsfärg med låg sidoglans för inomhusbruk på väggar i torra rum. Kan också användas i taket.



Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på väggar av puts, betong, spackel, byggskivor, glasfiberväv m.m. Kan också användas i taket.



Produktdata

Emballagestorlek	A-bas: 2,7 L och 9 L. B-bas: 9 L. C-bas: 9 L. Standardkulör NCS S 0500-N: 10 L.
Tillgängliga baser	A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	9918 Klassisk vit NCS S 0500-N, 1759 Lys råhvid
Glans	05

Glansgradtabell för JOTAPROFF PRIMA DYNAMIC 05



Generisk typ	vattenburen PVA
Volymtorrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1.4
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Appliceras enklast med roller eller högtrycksspruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel	50-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	Ca. 24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Underlag	Behandling
Bar metall:	Grundning: 1 x QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019) . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Kritande, smetande underlag:	Grundning: 1 x JOTAPROFF Dynamic 05 . Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Sugande eller porösa underlag:	Grundning: 1 x JOTAPROFF Dynamic 05 . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Omålade byggsivor/ gipssivor, övermålningsbar tapet/väv :	Grundning: 1 x JOTAPROFF Dynamic 05 . Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Textiltapet:	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för tapet . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Tidigare målade ytor:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas. Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:	Grundning: 1-2 JOTUN Kvist- och spärrgrundning . Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall.
Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall.
Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Sorteras som
plastavfall



SE: Handtaget
tas av



Observera att
emballaget
måste vara
tomt och torrt.

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut
i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten uppfyller kraven i BREEAM® NOR för VOC och A20-listan.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Accepteras enligt Byggarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)

BREEAM® NOR (2012/2016):

Hea 9/02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (Glans <25@60°) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).

Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.

Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.