

BENAR Blank

Produktbeskrivelse

Type

Blank alkydolje med lysstabilisator for edle tresorter til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir en elastisk og vannfast beskyttelse. Gir en blank værbestandig film som beskytter treverket mot gråning og forvitring og fremhever treets naturlige lød. **BENAR Blank** gir god beskyttelse mot blæring, avflassing og hvitskjolding. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter og er spesielt velegnet til tropiske tresorter.

Bruksområde

Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Kan benyttes til malerolje, siloolje etc.

Til utvendig behandling av gran- og furupaneler anbefales pigmenterte systemer.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L , 3 L og 10 L
Farger	Klar
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolje til utendørs bruk.
Tørrestoff pr volum	60 ± 2 volum%
Litervekt	0.93
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)
Anbefalt:	14 - 16	

Forhold under påføring

Påføring sent om kvelden kan medføre duggmatting.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur, sug, fuktighet og luftbevegelse

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	48 t	12 t	6 t
Overmalbar	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Generelt: Utendørs anbefales et pigmentert system. For best mulig beskyttelse utendørs anbefales 4 x **BENAR UVR**. Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med **BENAR Blank**.

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Grått/nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk. Skitne, behandlede blanke flater vaskes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner og mattslipes. Gammel, løs olje eller lakk fjernes ved nedsliping.
Forbehandling:	På ubehandlede flater bruk BENAR Blank tynnet 20 % med JOTUN White Spirit . Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.
Ferdigbehandling:	Påfør minimum 3 strøk uforynnet. Slip lett mellom strøkene. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt.

Anmerkning

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 46

De tre første tegnene i i varenummeret: 050

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45970483, 21503222, 21503230

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.