

BENAR UVR

Produktbeskrivning

Typ

Väderbeständig alkydolja för ädla träslag, för utomhusbruk. Innehåller UV-filter och effektivt filmskydd mot svartmögel.

Egenskaper och fördelar

Ger ett elastiskt och vattenbeständigt skydd. Produkten ger därför ett förstaklassigt skydd för ädla träslag. Har god inträngning vilket säkrar god vidhäftning till underlaget. Har en svagt gyllenbrun kulör som förstärker djupet hos tropiska träslag.

Användningsområde

Används på garageportar, dörrar, fönster, trädgårdsmöbler, fönster osv. Används som skydd för ädla träslag så som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L och 3 L
Kulör	Svagt gyllenbrun.
Glans	Blank
Generisk typ	Alkydolja för utomhusbruk.
Volymtorrhalt	62 ± 2 volym%
Litervikt	0.94
Flampunkt	60 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om väl före och under arbetet.

Önskas ett ljusare utseende ersätts en eller flera strykningar **BENAR UVR** med **BENAR Blank**. Önskas maximal glans används **BENAR Blank** vid sista strykningen. Önskas ett matt utseende används BENAR Matt som sista strykning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller (skall efterstrykas med pensel).

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprutvinkel	60-80°
Färstryck	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 14 - 16

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit).
Tillsätt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Bör ej påföras vid risk för dagg.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	24 t	12 t	6 t
Övermålningsbar efter	24 t		
Brukstorr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl. Ek och ädla träslag avfettas först med rödsprit och slippas lätt. Blanka ytor rengöres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och mattslipas. Tvättmedlet kan missfärga en del ädla träslag. Gammal lös olja eller lack avlägsnas genom slipning. Grått/väderslitet trä slipas ned till friskt trä.
Förbehandling:	På obehandlade ytor används BENAR Blank eller BENAR UVR som späts 20% med JOTUN Lacknafta . Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa.
Slutstrykning – Nytt eller renskrapat trä::	Påför minst 3 strykningar av utspädd produkt. Slipa lätt mellan strykningar. Önskas maximal glans, använd BENAR Blank vid sista strykningen. Önskas en matt yta används BENAR Matt som sista strykning. Önskas ett ljusare utseende ersätts en eller flera strykningar BENAR UVR med BENAR Blank .
Slutstrykning – Första behandlingen av Redwood och Sappelli:	1 x JOTUN Impregnering tre , därefter appliceras 4 x BENAR UVR eller BENAR Blank . b.
Slutstrykning – För behandling av trädgårdsmöbel i hardwood där man önskar ett oljat utseende:	Första strykningen förtunnas upp till 20% med JOTUN Lacknafta . Påför 1-2 x JOTUN Träolja vått-i-vått, 1-2 bräddor åt gången (i hela bräddornas längdriktning). Eventuell överskott av olja torkas av.

Anmärkning

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.