

Finishing Filler

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein zweikomponentiger Epoxyfiller. Es ist ein Produkt mit einer hohen Dichte.

Besondere Merkmale und Nutzen

Ein glattes Mehrzweckprodukt. Es verfügt über gute Schleifeigenschaften, eine starke Haftung und gute Beständigkeit gegen mechanische Einflüsse und das Eindringen von Lösemitteln und Wasser.

Empfohlener Anwendungsbereich

Zum fertigstellen von Flächen, die mit Jotun Yachting Fillern behandelt worden sind. Geeignet für Über- und Unterwasserbereiche als Teil eines zugelassenen Jotun Yachting Systems.

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler Richtlinien in Gebindegröße und Füllmenge abweichen können.

Produktdaten

Farbtöne	hellgelbbraun	
Generischer Typ	Epoxy	
Festkörper	98 ± 2 Volumen%	
Spezifisches Gewicht	1.7	kg/l
Flammpunkt	110 °C	
VOC	110 g/l	US EPA method 24

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Spachtel, Spachtelmesser oder anderes geeignetes Auftragsgerät.

Ergiebigkeit pro Anstrich

Theoretisch 9.8 m²/l - 0.3 m²/l

Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

Nass 100 µm - 3000 µm
Trocken 100 µm - 3000 µm

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Finishing Filler Comp A 1 Teil(e)
Finishing Filler Comp B 1 Teil(e)

Induktionszeit und Topfzeit

Temperatur des Beschichtungsmaterials 23 °C
Topfzeit nach dem Anmischen 45 min

Reinigung der Malerwerkzeuge

Jotun Thinner No. 17

Trocknungszeiten

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Untergrundtemperatur	10 °C	23 °C	35 °C
Oberflächen (Hand) trocken	16h	13h	4h
Durchgetrocknet	48h	14h	10h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	8h	5h	2h
Überstreichbarkeitsintervall, Maximum	60h	48h	32h
Ausgehärtet	14d	7d	3d

Verarbeitungshinweise

Oberflächen-Vorbereitung

Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

Vorbehandlung

Sauberer, trockener und unbeschädigter kompatibler Primer oder Filler. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

Empfohlenes Farbsystem

Grundierung

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

Spachtel

Das Produkt auf die zu behandelnde Fläche applizieren. Nach 16-24 Stunden mit P180-P220 Papier schleifen abhängig von den Temperaturen. Den Vorgang wiederholen, um Unebenheiten auszugleichen.

Bemerkungen

Gebrauchsfertig. Keine Verdünnung dazugeben.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Finishing Filler Comp A	36	Monat(e)
Finishing Filler Comp B	36	Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.