

Ravilakk

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein glänzender Lack basierend auf chinesischem Holzöl und synthetischem Bernstein. Es gibt einen leicht gelblichen, goldenen Farbton.

Besondere Merkmale und Nutzen

Es verfügt über gute Wetter- und Wasserbeständigkeit und besitzt gute Flexibilität.

Empfohlener Anwendungsbereich

Zu verwenden auf allen Holzflächen oberhalb der Wasserlinie.

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler Richtlinien in Gebindegröße und Füllmenge abweichen können.

Produktdaten

Farbtöne	goldgelb
Generischer Typ	Alkyd
Festkörper	51 ± 2 Volumen%
Flammpunkt	35 °C
VOC	390 g/l US EPA method 24

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinsel: Bürsten gedacht für Flecken.

Ergiebigkeit pro Anstrich

Theoretisch 17 m²/l - 14 m²/l

Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

Nass	60 µm - 70 µm
Trocken	30 µm - 35 µm

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdünnung

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Trocknungszeiten

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Untergrundtemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Oberflächen (Hand) trocken	18h	10h	6h	4h
Durchgetrocknet	48h	36h	24h	18h
Überstreichbarkeitsintervall, minimum	48h	36h	24h	18h

Verarbeitungshinweise

Oberflächen-Vorbereitung

Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein. Auf beschichteten Flächen losen Lack, verwittertes Holz und lose Holzfasern entfernen.

Vorbehandlung

Neues öliges, tropisches Hartholz muss mit Jotun Thinner No. 18 oder einem Verdünnr für Zelluloselack gewaschen und anschließend leicht angeschliffen werden. Verwitterte Flächen müssen bis zum frischen Holz abgeschliffen werden. Beschichtete Flächen müssen mit einem alkalischen Reinigungsmittel gewaschen, mit Frischwasser abgespült und anschließend leicht geschliffen werden. Alle Flächen müssen mit Sandpapier P80-P180 geschliffen werden. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen.

Empfohlenes Farbsystem

Grundierung

1-3 Anstriche Clipper I auftragen, je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes. Alternativ einen Anstrich dieses Produktes auftragen, 20-30 % mit dem empfohlenen Jotun Thinner verdünnt.

Endanstrich

Drei Anstriche applizieren. Nach jedem Anstrich wird leichtes Schleifen mit P240-P320 empfohlen.

Bemerkungen

Materialien wie Reinigungslappen, Papiertücher und Schutzanzüge, die mit diesem Produkt kontaminiert sind, können sich einige später spontan selbst entzünden.

Verunreinigte Materialien müssen am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden.

Verunreinigtes Material sollte am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Ravilakk 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.