

JOTUN Kvist- og sperregrunning

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet sperrende grunning basert på modifisert epoksyharpiks til innendørs bruk. Vanntynnet, matt, hvit sperrende interiørgunning.

Egenskaper og fordeler

Produktet begrenser muligheten for gjennomslag fra kvister, gulnet panel, sot, nikotin, tusj og reduserer misfarging fra vann- og oljeløste fargestoffer.

Kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

Bruksområde

Hefter godt til vanskelige underlag som fliser, plast, metall i tørre rom.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,68 L , 2,7 L og 9 L
Brekking	Produktet skal ikke brytes eller blandes med andre produkter.
Farger	Hvit
Glansgrad	Matt
Litervekt	1,25
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Påføringsmetoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

NB! Sprøyteutstyr må rengjøres grundig før og etter bruk. Ved sprøyting må man passe på: forvarming bør ikke stå på. Sprøyta må rengjøres med store mengder vann før bruk (20-80 L rent vann). Bytt filter før bruk av JOTUN Kvist- og sperregrunning. Vask sprøyta godt etter bruk: vask til det kommer kun rent klart vann ut av dysa, deretter med minimum 40 liter vann som rundpumpes 5-10 minutter. Sprøyta og annet utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk hver dag. Ny sprøyte bør rengjøres godt før bruk. Bruk rødsprit, og rundpump 3-5 minutter og avslutt med rent vann. Pensler, ruller og annet utstyr vaskes så raskt som mulig i rent vann.

Rengjøring av maleverktøy

Kun vann til rengjøring.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +15 °C. Luft godt, under og etter påføring.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 t

Overmalbar 12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves.

Grunning

Lett misfarget underlag og gulnet panel: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Sterkt misfargede underlag og ubehandlet treverk: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. NB! Grunningen skal tørke min. 12 timer mellom hvert strøk.

Gjennomslag fra underlaget kan misfarge den våte malingfilmen, men fikseres ved tørk og blør ikke igjennom neste strøk.

Topptrøk

Overmales med Jotuns anbefalte interiørprodukter.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen anbefaling vedrørende vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

44458638, 44458744, 44458763

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.