

JOTUN Lim Standard DK

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet vandfortyndbar tapet-, filt- og vævlim til opsætning af filt, glasvæv samt papirtapeter i tørre og opvarmede rum.

Egenskaber og fordele

Ved opsætning af tapet er limen velegnet til påføring med klistermaskine.

Produktdata

| | |
|-------------------------------------|---|
| Emballagestørrelser | 5 og 15 liter |
| Kulører | Hvid |
| Generisk type | Modificeret stivelse forstærket med EVA-copolymer dispersion. Cremet og tixotropisk konsistens. |
| Tørstofindhold efter volumen | 16 ± 2 volumen% |

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel, klistermaskine.

Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand.

Fortynder

Kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Filmtykkelse pr. lag (μm)

| | | Våd (beregnet) | Tør (beregnet) |
|------------------|-----|----------------|----------------|
| Anbefalet | - 4 | 250 | 40 |

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være 18-25°C.

Tørretider

Sørg for god udluftning under optørring. Når limen er helt tør, kan vævet/filtten overmales.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte/blanke malede underlag rengøres med **JOTUN Specialvask før Maling**, slibes matte og afstøves.

Grundning

Tætte/blanke malede underlag grundes evt. med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. På smittende eller stærkt sugende underlag fx spartelmasse, nye mineralske underlag o.lign. grundes med **JOTUN Microgrunder DK/ JOTUN Microgrunder Extra DK**. Nødvendig limning/grundning af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim.

Opsætning

Væv og filt: Limen omrøres før brug og påføres i et ensartet lag på underlaget fx med rulle, pensel eller klistermaskine ved opsætning af filt og væv. Beklædningen monteres i den våde lim. Når limen er helt tør, kan vægbeklædningen overmales med egnet Jotun grunder eller maling.

Tapet: Ved opsætning af tapet påføres limen i et ensartet lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Limen er velegnet til påføring med klistermaskine. Ved visse tapettyper kan limen påføres væggen, og tapetet monteres direkte i limen. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Limpletter fjernes straks med en fugtig klud.

Vægbeklædning

Der henvises i øvrigt til filt-, væv- eller tapetproducentens anvisninger.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Miljømærkning



5097 0012

Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.