

LADY Supreme Finish Superblank 80

LADY Supreme Finish Superblank

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.

Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant, superblankt udseende. Lugtsvag.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.



Produktdata

Emballagestørrelser

0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)

Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C. Alle baser er måske ikke tilgængelige på alle markeder. Forhør dig hos din lokale forhandler.

Toning


Baser skal tones i **Jotun Multicolor**.

Kulører

Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

Glansgrad

80 superblank



Generisk type

Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.

Tørstofindhold efter volumen

33 ± 2 volumen%

Litervægt

1.1 - 1.3

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.20–0.36 mm (0.008–0.014")

Sprøjtevinkel 50–80°

Dysetryk 15 MPa (150 kg/cm²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynding

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	33 – 41

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør 2 time(r)

Kan overmales efter 8 time(r)

Klar til brug 24 time(r)

Gennemhærdet

4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Ubehandlet gulnet panel rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ , 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet træværk:	Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling . Brug handsker. Slibes mat og afstøves.
MDF og hårde, glatte overflader:	Slibes mat og afstøves.

Grundning

Underlag	Behandling
Umalet træværk:	1-2 X JOTUN Knast- og Spærregrunder .
MDF og hårde, glatte overflader:	1 X JOTUN Hæftegrunder Universal .

Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Superblank 80**. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Tomme og tørre malingsspande i metal kan leveres under Metal på din lokale genbrugsplads/affaldsstation.

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet tilfredsstillende BREEAM® NOR HEA 02.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

1-3 1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.