

JOTAPROFF Akryl 10

Produktbeskrivelse

Type

Slidstærk, silkemat vandfortyndbar akrylbaseret dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

Egenskaber og fordele


Har høj mekanisk slidstyrke. Meget god vedhæftning på underlaget.

Anvendelsesområde

Indendørs brug. Anvendes til mellemstrygning og topstrøg, hvor der ønskes en silkemat overflade.

Underlag

Til vægge på underlag som bygnings-/gipsplader, overmalbart tapet, glasvæv/-filt, puds, beton og sandspartel.



Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Fås i følgende baser

Hvid, A-, B- og C-base.

Toning

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.
Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**.
Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**.

Kulører

Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve.

Glansgrad

Silkemat 10



Generisk type

Akrylbaseret dispersionsmaling.

Tørstofindhold efter volumen

42 ± 2 volumen%

Litervægt

1.38

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel	50-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	7 - 10	100 - 143	42 - 60

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	1 time(r)
Kan overmales efter	3 time(r)
Klar til brug	24 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.
Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

Underlag	Behandling
Umalede, sugende underlag:	Umalede, sugende underlag som tapet og umalede pudsoverflader skal grundes inden overmaling. Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Akryl 10 . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.
Tidligere malet:	Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves. Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Akryl 10 . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.
Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.:	Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Akryl 10 . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4223309

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.