TRESTJERNER Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar polyuretanforstærket alkydmaling med høj slidstyrke.

Egenskaber og fordele

TRESTJERNER Gulvmaling har høj slidstyrke, er lugtsvag og har god modstand overfor kemikalier. Produktet er nemt at påføre, tørrer hurtigt og giver meget god vedhæftning til underlaget. Malingen giver en flot og ensartet overflade.

Anvendelsesområde

Anvendes indendørs på gulve af træ, parket, laminat og beton i tørre rum. Produktet kan påføres på egnet, trykfast afretningsmasse. Må ikke anvendes på nystøbt beton og/eller på fugtige underlag.
På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som fx lager- og industrigulve samt garager, anvendes **TRESTJERNER Sigural Epoxygulvmaling**.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75L (base 0,68L kun i mat og halvblank), 3L (2,7L base) og 10L (base 9L kun i halvblank A- og B-base) Klassisk hvit base, A-base, B-base, C-base,
Toning	Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.
Kulører	Færdigtonede farver: Klassisk hvit.
Glansgrad	Mat (4) Halvblank (40) Blank (75)
Generisk type	Vandfortyndbar polyurethanforstærket alkydmaling.
Tørstofindhold efter volumen	36 ± 2 volumen%
Litervægt	1.25 (A-base)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 92 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt både før og under arbejdet. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Påføringsværktøjer / -metoder

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Pensel eller rulle og pensel. Hvis der bruges en rulle efterstryges med en pensel for at undgå struktur i filmen. Påfør 2-3 strøg afhængig af underlag og farve. Påføres fyldigt og ensartet.

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C, når du bruger produktet.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden/hærdetiden væsentligt.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	Ca. 2 timer
Kan overmales efter	Min. 8 timer
Klar til brug	24 timer

Undgå stor belastning (fx gulvvask, skubbe/flytte møbler, tildækning) de første to uger efter påføring. Malingen har brug for 3–4 uger for at opnå fuld slidstyrke.

Brugsanvisning

Træ/Parket:	Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrenses med **TRESTJERNER Gulvrens**. Tidligere malede / lakerede underlag slibes matte og afstøves. Påfør 2 strøg **JOTUN Knast- og Spærregrunder** til ubehandlede eller afslebne underlag. Påfør 1-2 strøg **JOTUN Knast- og Spærregrunder** på tidligere behandlede gulve. Grundingen SKAL tørre min. 12 timer mellem hvert strøg. Påfør herefter 2-3 strøg **TRESTJERNER Gulvmaling**.
Laminat:	Laminat skal ikke grundes. **TRESTJERNER Gulvmaling** fungerer godt på ældre laminatgulve. Der er moderne, glatte laminatgulve, som er uegnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning til underlaget.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Beton:	**TRESTJERNER Gulvmaling** anvendes på ældre, ubehandlede og tidligere malebehandlede betongulve samt på gulve, der er påført afretningsmasse. Ubehandlede gulve skal syrevaskes eller maskinslibes for at fjerne slamhud. Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige stoffer. Skader i betonen udbedres. På tidligere malede underlag fjernes løstsiddende maling og rengøres med **TRESTJERNER Gulvrens**. Blanke underlag slibes mat. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg, ubehandlede underlag påføres 3 strøg.
Gulvbelægninger:	**TRESTJERNER Gulvmaling** fungerer godt på ældre homogene vinylbelægninger. Inden overmaling skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Tom og tør emballage affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. Flydende maling/spartel og forurenet vand med malingsrester affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. .



Miljømærkning

Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

Kriterier for egenskaber i BASTA (2022:A1)

- BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary emission (CDPH method 1.2 (2017)) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Scanox AS.

BREEAM-NOR v6.0 (2022)
- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (100 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

XVII og SVHC-kandidatliste.

BREEAM-NOR (2016)
- Hea 02: VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (140 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2083787
4539776

Sikkerhedsregler
1-1 1993

Diverse

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:
TRESTJERNER Gulvmaling Mat: Produkt ID 28540, Produktkode 23T
TRESTJERNER Gulvmaling Halvblank: Produkt ID 3420, Produktkode 14P
TRESTJERNER Gulvmaling Blank: Produkt ID 20780, Produktkode 19F

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.