JOTUN Akryl Malerfuge

JOTUN Akryl Malerfug



Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Akryl Malerfuge er en 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse.

Egenskaber og fordele

JOTUN Akryl Malerfuge har ekstremt gode påføringsegenskaber, har minimal krympning og god fleksibilitet. Produktet kan opbevares ned til -18°C og kan bruges efter optøning - både i åbnet og uåbnet emballage.

Anvendelsesområde

JOTUN Akryl Malerfuge bruges indendørs til forsegling af revner omkring lister og paneler, samt metal, ventilation og rørgennemføringer. Bør overmales. Hvis bevægelsen i fugen overstiger +/- 10% (stræk/tryk), anbefales højelastiske fugemasser.



Produktdata

Emballagestørrelser	300 ml
Kulører	Hvid
Generisk type	Vandfortyndbar, 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse.
Tørstofindhold efter volumen	86 ± 2 volumen%

Påføringsinformation

Bemærk

Temperaturbestandighed: -30°C til + 70°C. Bevægelsesinterval +/- 10% træk/tryk. Meget god modstand mod ozon og UV stråler. Hårdhed, Shore A: Ca. 55°C.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres med fugepistol. Pres fugemassen mod underlaget, så der ikke dannes luftblærer. Udjævn lige efter påføring med egnet værktøj som fx en gummi-/stålspartel. Beskyt fugen mod vand de første dage. Mindre fugninger med en finger kan udføres effektivt sammen med JOTUN Special Wipes. Fingeren fugtes med servietten for derefter at udjævne/udglatte fugemassen.
Det bedste resultat opnås ved at trække fugemassen helt ud (efterlader ingen kanter eller overgange).

Rengøring af maleværktøj

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

JOTUN Special Wipes og vand.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Rengøring af spild

Spild og værktøj kan rengøres med JOTUN Special Wipes. JOTUN Special Wipes fjerner nemt pletter og spild på ikke hærdet malerfuge.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	(Tynde fuger) Ca. 30 min.
Kan overmales efter	Minimum 1 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, uden olie, fedt og løse partikler. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Metalflader affedtes og løs maling slibes af.

Grunding

På stærkt sugende underlag skal de områder, der skal fuges, grundes med en primer, der består af 1 del fugemasse og 1 dele vand. Primeren skal tørre ca. 1 time ved +20°C.

Behandling efter montering

Kan overmales med alle Jotuns indendørsmalinger.. Det anbefales at lave prøveopstrøg, især hvis der males med mat maling i glans 2-3.

Opbevaring

Kan lagres i min. 24 mdr. i ubrudt emballage. Produktet kan tåle temperaturer ned til -18°C - dog højst 3 gange, herefter forsvinder produktets egenskaber.

Affaldshåndtering

Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.