JOTUN Letspartel Grov 6789

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med god fyldeevne.

Egenskaber og fordele

Produktet er særdeles let at påføre og slibe. Spartlen har særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Produktet giver en ensartet overflade. Ønskes en fin slutstruktur kan man med fordel som afslutningsspartel anvende JOTUN Letspartel Medium 5678.

Anvendelsesområde

Anvendes indendørs i tørre rum til spartling af vægge og lofter af letbeton, beton, puds, gipsplader med mere.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.		
Kulører	Lysegrå		
Generisk type	EVA-polymerdispersionsbaseret cremet håndspartelmasse med hvid sfærisk aluminium silikat, ekspanderet perlite og dolomit.		
Litervægt	1		
Partikkel størrelse	0.3	mm	max
pH værdi	7 til 8		

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres med spartel.

Rengøring af maleværktøj

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.) 50%	
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Kan overmales efter	8-10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Spartel, fugemasse

Påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0-8 mm. Ved udspartling i lagtykkelser over 4 mm påføres spartlen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Dette reducerer den samlede tørretid. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse.

Topstrøg

Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring og ubrudt emballage.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

5097 0012

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.