JOTUN Sprøjtespartel Grov 6988

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med ekstra god fyldeevne, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtepåføringsudstyr.

Egenskaber og fordele

Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således at man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe.

Anvendelsesområde

Anvendes indendørs i tørre rum til spartling af vægge og lofter af letbeton, beton, puds, gipsplader med mere.

Produktdata

Emballagestørrelser	15 l	
Kulører	Lysegrå	
Generisk type	EVA-polymerdispersionsbaseret cremet håndspartelmasse med sfærisk aluminium silikat, ekspanderet perlite og dolomit.	
Litervægt	1	ca.
Partikkel størrelse	0,3	mm
pH værdi	7 til 8	
Viskositet	Cremet.	

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være 15°C-30°C under påføring, bedst ved stuetemperatur.

Forbrug pr. strøg

1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Fortynder

Skal ikke fortyndes.

Rengøring af maleværktøj

Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand. Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.

Relativ Fugtighed (RF) 50%	
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Overmalingsinterval, min.	8-10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes. Før spartling rengøres fladen for støv, sand og andre ujævnheder. Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Spartel, fugemasse

Kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. Kan anvendes i lagtykkelser op til 10 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentlig. Det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring og ubrudt emballage.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.