

JOTAPROFF Prima Clean Tech 10

Produktbeskrivelse

Type

Maling til indendørs brug i rum, hvor der kræves en slidstærk og fugtbestandig overflade.



Egenskaber og fordele

JOTAPROFF Prima Clean Tech 10 er en specialmaling, der er udviklet til miljøer, hvor der stilles høje krav til slidstyrke og vaskbarhed. Malingen indeholder midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen. **JOTAPROFF Prima Clean Tech 10** er blevet testet med forskellige desinfektionsmidler, og ingen af disse nedbryder malingsfilmen eller reducerer kvaliteten. Se herunder en tabel for hvilke produkter, der er blevet testet:

Anvendelsesområde

Kan anvendes på vægge/lofter på sygehuse, næringsmiddelindustrien og andre steder, hvor der kræves et slidstærkt og fugtbestandigt underlag. Malingen indeholder skimmelhindrende midler. Produktet anbefales kun til indendørs brug.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Klassisk hvid base
Toning	Kan blandes over Jotun Multicolor i en række klare farver.
Kulører	Base kan bruges ublandet ligesom 9918 Klassisk Hvit.
Glansgrad	Silkemat 10
Generisk type	Akrylmaling
Tørstofindhold efter volumen	39 ± 2 volumen%
Litervægt	1.3
pH værdi	8.2 til 8.8
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.
Vaskeklasse	EN 13300:2022 vaskeklasse 1, ISO 11998:2006

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	39 – 49

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Bart metal:	Grundning: 1 x QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10
Kridtende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grundning: 1 x JOTAPROFF Primer . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10
Umalede bygningsplader/ gipsplader, overmalbar tapet/ glasvæv:	Grundning: 1 x JOTAPROFF Primer . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10
Tekstiltapet:	Grundning: 1 x JOTUN Grunder til Tapet . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10
Tidligere malede underlag:	Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10
Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.:	Grundning: 2 strøg JOTAPROFF CoverTech 03 . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean Tech 10 .

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet). **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9.

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.

Affaldshåndtering



Helt tom og tør plastemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Kontroller altid lokale forhold for affaldssortering. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.

Miljømærkning



2096 0002



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanemærket (2096 0002)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Accepteret iht. Byggvarubedømmningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klasse B iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 9/02: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (Glans <25@60°) (30 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.